

## ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung

**55500 segg.**

**Rivestimento epossidico bicomponente,  
per pavimenti di calcestruzzo ADLER**



### Descrizione del prodotto

Rivestimento diluibile all'acqua e senza solventi, per pavimenti di calcestruzzo, a base di poliamide e resine epossidiche. Elevata resistenza all'abrasione, permanente resistenza ai carburanti, agli oli minerali e oli combustibili, resistente alle soluzioni saline, limitata resistenza agli acidi.

### Caratteristiche particolari

Resistente all'olio combustibile secondo la normativa industriale tedesca DIN 53168, equivale a RVS 8.29.4 per costruzioni di tunnel e RVS 11.064 attacchi di gelo e sali di rugiada.

### Campi di utilizzazione

Fondo e finitura su fondi minerali di intonaco, calcestruzzo, muro e cemento fibroso. Rivestimento protettivo per pavimenti di calcestruzzo in cantine, garage, lavanderie, depositi e autosili, capannoni. Rivestimento protettivo contro l'olio, adatto per bacini di raccolta e vasche protettive, rivestimento contro i sali della ruggiada su cigli stradali, ponti e basamenti. Resistenza ridotta alle intemperie (perde di brillantezza).

### Applicazione

A pennello (pennello acrilico)  
A rullo (rullo a pelo corto)  
A spruzzo (anche con pistola airless)

### Proporzione delle miscela

2 parti in peso componente 1 55500 segg.  
1 parte in peso componente 2 82250

### Durata del prodotto catalizzato

Utilizzare la miscela entro 2 ore. La fine della durata del prodotto catalizzato non è riconoscibile.

### Preparazione del fondo

Eliminare bene fondi non stabili e resti di grasso e di olio, chiudere eventuali buchi/difetti con uno stucco, irruvidire o carteggiare i pavimenti molto lisci (strati sinterizzati) per assicurare una buona aderenza.

Fondi sabbiosi: applicare una mano di fondo di ADLER Tiefengrund 40944 (fissativo al solvente). Tempo di essiccazione: ca. 5 ore (consultare la scheda tecnica)

Pavimenti di cemento a poro grosso: applicare una mano di fondo di rivestimento ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung 55500, diluito con ca. 30 % di acqua.

	Applicabile senza problemi anche su fondi ancora umidi (non bagnati). In caso di temperature elevate inumidire prima i pavimenti.									
	Strati vecchi di vernice con buona aderenza possono essere sovraverniciati senza problemi.									
<b>Prima mano e finitura</b>	2 x con ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung 55500 non diluito									
<b>Temperatura minima di lavorazione e dell'oggetto</b>	+10° C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.									
<b>Essiccazione</b>	Sovraverniciabile dopo ca. 6 ore Calpestabile dopo ca. 12 ore transitabile/ le caratteristiche massime del film vengono raggiunte dopo ca. 10 - 12 giorni.									
<b>Utensili</b>	Lavare gli utensili con acqua calda subito dopo l'uso. Asciugare bene le pistole per evitare l'arruggimento. Eliminare i resti di vernice induriti con lo sverniciatore ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.									
<b>Resa (per mano)</b>	Ca. 4 - 5 m <sup>2</sup> /kg									
<b>Confezioni</b>	1000 g (660 g componente 1, 330 g componente 2) 4500 g (3000 g componente 1, 1500 g componente 2)									
<b>Magazzinaggio</b>	Al fresco, ma protetto dal gelo									
<b>Durata del prodotto</b>	3 anni in confezioni originali non aperte									
<b>Tonalità</b>	<table><tr><td>Kieselgrau</td><td>Grigio ghiaia</td><td>55500</td></tr><tr><td>Graubeige</td><td>Grigio beige</td><td>55501</td></tr><tr><td>Betongrau</td><td>Grigio calcestruzzo</td><td>55502</td></tr></table> Alte tonalità su richiesta	Kieselgrau	Grigio ghiaia	55500	Graubeige	Grigio beige	55501	Betongrau	Grigio calcestruzzo	55502
Kieselgrau	Grigio ghiaia	55500								
Graubeige	Grigio beige	55501								
Betongrau	Grigio calcestruzzo	55502								
<b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b>	Consultare la scheda di sicurezza Anche durante la lavorazione con prodotti poveri di sostanze tossiche, osservare le solite misure di protezione.									