Technisches Merkblatt

ADLER
In unseren Adern fließt Farbe.

Aquafix Ferro 8130

Eisenpulver für Echteisen- und Rosteffekte für **Industrie und Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)	**8130000300**
Allgemeines	Eisenpulver zur Erzielung von Echteisen- und Rosteffekten auf Oberflächen aus Holzwerkstoffen; systemabgestimmt in Kombination mit Bluefin Pure-Metal (3133).
Anwendungsgebiete	Zusatz für Echtmetallbeschichtungen im Möbel- und Innenausbau. Systemabgestimmt in Kombination mit Bluefin Pure-Metal (3133).

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise	• Aquafix Ferro (8130) sorgfältig und knollenfrei unter Rühren in die Lack-Härter-Mischung einarbeiten. Das Einrühren erfolgt am besten maschinell mit einem Korbrührer. • Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen. • Bitte die technischen Merkblätter der abgemischten Produkte beachten.
Zugabemenge	250 Gew.-Teile auf 105 Gew.-Teile Lack bzw. auf Lack-/ Härter-Mischung. 250T auf 105T
Reinigung der Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt). 8029

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	1 kg

1-0 ZKL 8130 | 04/25 | ersetzt 0-1

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Farbtöne/Glanzgrade

Für eine Kommission nur Produkt der gleichen Charge verwenden.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Nicht zusammen mit sauerstoffreichen und brandfördernden Materialien lagern.

Nicht zusammen mit selbstentzündlichen Stoffen lagern.

Von Oxidationsmitteln, sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten.

Sicherheitstechnische Angaben

- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Staub-/ Luftgemische möglich.
- Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel verwenden.
- Bei Brand: Spezialpulver für Metallbrände oder Kohlendioxid (CO2) verwenden. Kein Wasser verwenden.

Bei Verarbeitung wird die Verwendung von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.