

Aquafix UV 100

8148

Prostředek na ochranu před světlem na vodou ředitelné nátěry nábytku pro průmyslové a komerční použití i kutily

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

8148000210

Všeobecné informace

Vodou ředitelný roztok UV absorbéru na přidávání do bezbarvých laků na nábytek Bluefin. Výrobek obsahuje jedinečnou kombinaci účinných látek, které absorbují UV záření. Zvýrazní se barevný tón tmavého dřeva a zpomalí se přirozené stárnutí / žloutnutí dřeva.

Oblasti použití



Jako přísada do vodou ředitelných, transparentních základních a vrchních nátěrů (laky na nábytek Bluefin) k dosažení dobré ochrany proti světlu na mnoha druzích dřeva při úpravě nábytku a interiérů.

Pro zesílení kresby podkladu, zejména u tmavých druhů dřeva.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Aquafix UV 100 (8148) opatrně vmíchejte do nenatuzeného a neředěného laku. Poté přidejte tužidlo a požadované množství ředidla.
- Natuzená směs i mořidla se musí zpracovávat tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Směsi lze zpracovávat po dobu 12 týdnů.
- V zásadě není možné ochránit všechny druhy dřeva pomocí UV absorbéru.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím naši směrnici **ARL 010 – Pracovní pokyny pro změnu barvy a žloutnutí dřeva vlivem slunečního záření**.

Přidané množství



Světlé dřevo, jako je javor a dub: 1,5 hm.% na lak
Tmavé dřevo, např. ořech: 3 hm. % na lak

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Schnutí celého systému povrchové úpravy není přidáním Aquafix UV 100 8148) nijak ovlivněno.

Čištění pracovních nástrojů

8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

500 g

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 9 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.