

Aquafix UV 100

8148

Komponenty na ochranu proti svetlu pre laky na nábytok na báze vody na **priemyselné, remeselné a domáce použitie**

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

8148000210

Všeobecne

Roztok UV absorbéra na báze vody na pridávanie do bezfarebných náterov nábytku Bluefin. Výrobok obsahuje jedinečnú kombináciu účinných látok, ktoré absorbujú UV žiarenie. Zvýrazní sa farebný odtieň tmavého dreva a oddiali sa prirodzené starnutie/žltnutie dreva.

Oblasti použitia



Ako prísada do priehľadných základných a vrchných náterov na báze vody (laky na nábytok Bluefin) na dosiahnutie dobrého svetelného ochranného účinku na mnohých druhoch dreva na nábytku a interiérovom vybavení.

Na posilnenie zvýraznenia podkladu, najmä pri tmavých druhoch dreva.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Aquafix UV 100 (8148) opatrne vmiešať do netuženého a neriedeného laku; potom pridať tužidlo a potrebné množstvo riedidla.
- Natužená zmes aj moridlá sa musia spracovávať tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Zmesi sa môžu spracovávať 12 týždňov.
- Všeobecne nie je možné chrániť všetky druhy dreva pomocou absorbérov UV žiarenia.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Vezmite na vedomie naše **ARL 010 – Pracovné pokyny pri zmene farby a žltnutí dreva vplyvom slnečného žiarenia**.

Pridávané množstvo



Svetlé drevy, napríklad javor a dub: 1,5 hmotnostného % na lak
Tmavé drevy, napríklad orech: 3 % hmotnostných na laku

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

Sušenie systémov povrchovej úpravy nie je ovplyvnené pridaním Aquafix UV 100 (8148).

Čistenie náradia

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

500 g

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údajePodrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.