

Aquawood Endgrain-Sealer

7532

Podkład do drewna w przekroju czołowym na bazie wody do drewnianych okien i drzwi wejściowych dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalne uszczelnienie drewna w przekroju czołowym o doskonałej ochronie przed wilgocią do powierzchni cięcia i w przekroju czołowym drewna. Produkt charakteryzuje się szybkim schnięciem, łatwą aplikacją, bardzo dobrą zdolnością wypełniania oraz możliwością uniwersalnej obróbki. Zapobiega kapilarnemu wchłanianiu wody przez obszary w przekroju czołowym drewna. O słabym zapachu.

Szczegółne właściwości i normy badań



- **Certyfikat KOMO®**
Certyfikat KOMO® 33392 na podstawie BRL 0817



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Drewniane elementy budowlane utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych, jak np. drewniane okna i drzwi zewnętrzne.

Drewniane elementy budowlane nieutrzymujące wymiaru lub częściowo utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych, jak np. domki drewniane, boazerie drewniane, podcienia, deski profilowane, okiennice, balkony, bramy.

Powierzchnie czołowe i w przekroju czołowym

Szprosy

Krawędzie i frezowania na płytach elewacyjnych oraz bramach garażowych.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 300 -Wytyczne lakierowania elementów budowlanych utrzymujących wymiar i częściowo utrzymujących wymiar - część ogólna** oraz norm i wytycznych dotyczących budowy okien.

Technika nanoszenia

	Airless wspomagany powietrzem (Airmix®, Aircoat, itd.)	Pędzel	Wałek
Dysza Ø (mm)	0,28 - 0,33	-	-
Dysza Ø (cal)	0,011 - 0,013	-	-
Ciśnienie natrysku (bar)	80 - 100	-	-
Powietrze rozpylające (bar)	0,5 - 1,5	-	-
Ilość наносzona jednorazowo (g/m²)	100 - 125		
Warstwa mokra (µm)	100	-	-

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można nanosić kolejną warstwę	ok. 2 h
-------------------------------	---------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

8029

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno drzew liściastych i iglastych

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Wilgotność drewna

13 % ± 2 %

BUDOWA POWŁOKI**Informacje ogólne**

Przedstawione poniżej budowy powłoki są przykładowe.

Powłoki z certyfikatem KOMO znajdą Państwo tutaj: <https://www.komo.nl/certificaten/33392/>

Zgodnie z publikacją SKH 07-01, na obszarach czołowych należy nanieść dwie warstwy po 200 g/m². Odpowiada to całkowitej ilości zastosowania produktu wynoszącej 400 g/m².

Impregnacja wzgl. podkład

1 x Aquawood Primo A1 (5451) - Aquawood Primo (5453)

Środki ochrony drewna należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i kartami technicznymi danych produktów.

Prosimy zapoznać się z naszymi wytycznymi **ARL 056 - Wytyczne stosowania środków ochrony drewna**.

Międzywarstwa	1 x Aquawood Intermedio ISO (5705) lub 1 x Aquawood Intercare ES (5501)
Naniesienie produktu	1 – 2 x Aquawood Endgrain-Sealer (7532)
Warstwa nawierzchniowa	1 x Aquawood Finapro 20 (5101) lub 1 x Aquawood Covapro 20 (5023)
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	750 g; 5 kg
Odcienie barwy / stopnie połysku	Kolor(y) standardowy(e): Farblos (7532000200) Weiß (7532050000)
Produkty dodatkowe	Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Finapro 20 (5101) Aquawood Intercare ES (5501) Aquawood Intermedio ISO (5705) Aquawood Primo A1 (5451) Aquawood Primo A2 (5452) Aquawood Primo (5453) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie 	Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).
Dane techniczne	Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według dyrektywy 2004/42/EG dla Aquawood Endgrain-Sealer (kat A/e): 130 g/l. Aquawood Endgrain-Sealer zawiera maksymalnie 60 g/l LZO.
GISCODE	BSW30
Dane BHP 	Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła. Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl