

Arova Alpin Trend

1362

Pozitívne moridlo na báze vody pre intenzívne pozitívny, zvetraný efekt starého dreva na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Moridlo na mäkké drevo na báze vody s dobrou svetlostálosťou na dosiahnutie zvetraného alebo rustikálneho vzhľadu s výrazným pozitívnym efektom moridla. Výrobok možno prelakovať lakmi na drevo na báze vody a rozpúšťadiel. Vhodné najmä na smrekové drevo s extrémne silným kefovaním.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.
Špeciálne moridlo na smrekové drevo s extrémne silným kefovaním.
Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Produkt musí byť spracovaný štetcom.
- Pri kontakte tekutého moridla s kovem sa zmení farebný odtieň.
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracajte späť do pôvodnej nádoby.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ	Natieranie
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8	-
Striekací tlak (bar)	2,0 - 2,5	-
Výdatnosť na nános (m²/l)	3 - 5	5

Množstvo na nános (g/m ²)	150 - 200
---------------------------------------	-----------

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	12 hod.
prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	6 hod.

Pozitívny účinok sa prejavuje v prvej fáze sušenia (približne 30 minút), počas ktorej nesmie dochádzať k urýchlenému sušeniu cirkulujúcim vzduchom.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD

Druh podkladu

Masívna smreková alebo nosná doska s hrubou smrekovou dyhou

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Brúsenie dreva Zrnitosť 100

Kefovanie kefou z nehrdzavejúcej ocele s následným brúsením do hladka Zrnitosť 100

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla

Naneste Arova Alpin Trend (1362) rovnomerne a s veľkým prebytkom v smere vlákien dreva z dvoch strán, mokré na mokré. Na dosiahnutie požadovaného rustikálneho efektu na silne kefovanom smrekovom dreve je potrebné následné pretretie štetcom pozdĺž a naprieč vláknami.

Následná povrchová úprava

Výrobok je možné prelakovať lakmi na nábytok ADLER na báze vody aj rozpúšťadla. Pre svetlé moridlá a farebné odtiene sa vo všeobecnosti odporúča používať svetlostálye laky, ako sú Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

Ak má nové drevo získať charakter starého dreva, odporúča sa po morení použiť PUR-Naturmatt (26132), zriedený s 30 % PUR-Antiscratch HQ G05 Naturmatt (26320) alebo DD-Verdünner 8519 (8519).

Medzibrúsenie

Brúsna špongia Zrnitosť 220


Brúste opatrne.

Zabrániť prebrúseniu!

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

1l, 5l

Farebné odtiene/stupne lesku

1362 400100

Štandardné farebné odtiene

Farblos (1362400100)
 Hansi (1362055700)
 Heidi (1362055701)
 Toni (1362055702)
 Luis (1362055703)
 Rosi (1362055704)
 Sepp (1362055705)
 Hias (1362055706)
 Franz (1362055707)

Všetky farebné odtiene možno navzájom miešať a v prípade potreby ich možno zosvetliť pomocou Arova Alpin Trend Farblos (1362400100).

V prípade silného zosvetlenia môže prirodzená farba dreva a prirodzené žltnutie dreva v priebehu času viesť k viditeľnej zmene farebného odtieňa.

Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

Súvisiace produkty

Aduro Legnopur (2513)
 Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Bluefin Resist (2963)
 DD-Verdünner 8519 (8519)
 PUR-Antiscratch HQ G05 Naturmatt (26320)
 PUR-Naturmatt (26132)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.