

Arova Alpin

1361

Pozitívne moridlo na báze vody pre rustikálny, nápadne pozitívny vzhľad moridla na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Moridlo na mäkké drevo na báze vody s dobrou svetlostálosťou, na kefované mäkké drevo, určené na dosiahnutie rustikálneho, nápadne pozitívneho vzhľadu moridla pri jednej aplikácii. Výrobok možno prelakovať lakmi na drevo na báze vody a rozpúšťadiel.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



• Francúzska smernica DEVL1104875A

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Na nanášanie moridla sú vhodné aj nízkotlakové zariadenia Airmix alebo Airless. Na malé plochy je možné nanášať aj štetcom alebo špongiou.
- Druhy dreva s nízkou nasiakavosťou si vyžadujú menšiu aplikáciu ako druhy dreva s výraznejšou nasiakavosťou.
- Rôzne druhy dreva, ako je smrekovec, borovica limba atď., obsahujú látky rozpustné vo vode, ktoré sa aktivujú prelakovaním vodouriediteľnými nábytkovými lakmi. Aby ste zabránili zmene farby alebo značkovaniu, odporúčame preto drevo bohaté na zložky vopred natrieť prípravkom Aduro Primer (2523).
- Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa zmení farebný odtieň.
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracať späť do pôvodnej nádoby.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

Technika nanášania

	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Striekací tlak (bar)	2,0 - 2,5
Výdatnosť na nános (m²/l)	6 - 8
Množstvo na nános (g/m²)	60 - 80

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	12 hod.
prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	5 hod.

Pozitívny účinok sa prejavuje v prvej fáze sušenia (približne 30 minút), počas ktorej nesmie dochádzať k urýchlenému sušeniu cirkulujúcim vzduchom.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD**Druh podkladu**

Ihličnaté dreviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Brúsenie dreva Zrornosť 120 kefovanie, sekanie, zdršňovanie alebo hobľovanie

Je výhodné brúsené drevo namočiť a po vyschnutí vyhladiť brúsením zrnitosťou 120.

Mäkké drevo bohaté na živicu, ako je borovica alebo borovica limba, zbavte živice a prebrúste zrnitosťou 120.

Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu **ARL 021 – Pracovná smernica pre odstránenie živice.**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános moridla**

Nanášajte rovnomerne a s miernym prebytkom v smere vlákien dreva, mokré na mokré, aby sa povrch zdal mierne vlhký.

Výrobok nie je možné distribuovať.

Následná povrchová úprava

Výrobok je možné prelakovať lakmi na nábytok ADLER na báze vody aj rozpúšťadla. Pre svetlé moridlá a farebné odtiene sa vo všeobecnosti odporúča používať svetlostálye laky, ako sú Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

Aduro Isoliergrund (2502) sa nesmie používať.


Ak má nové drevo získať charakter starého dreva, odporúča sa po morení použiť PUR-Antiscratch HQ G10 Stumpfmatt (26321), zriedený s 30 % DD-Verdünner 8519 (8519) alebo PUR-Naturmatt (26132). Menej namáhané miesta je možné ošetriť aj voskami na vodnej alebo rozpúšťadlovej báze.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

1l, 5l

Farebné odtiene/stupne lesku



1361 400100

Štandardné farebné odtiene

Farblos (1361400100)
Adelboden (1361054740)
St. Anton (1361054741)
Schladming (1361054742)
Wengen (1361054743)
Gröden (1361054744)
Sölden (1361054745)
Chamonix (1361054746)
Cortina (1361054747)

Všetky farebné odtiene možno navzájom miešať a v prípade potreby ich možno zosvetliť pomocou Arova Alpin Farblos (1361400100).

V prípade silného zosvetlenia môže prirodzená farba dreva a prirodzené žltnutie dreva v priebehu času viesť k viditeľnej zmene farebného odtieňa. Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa zmení farebný odtieň.

Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

Súvisiace produkty

Aduro Isoliergrund (2502)
Aduro Legnopur (2513)
Aduro Primer (2523)
Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Bluefin Resist (2963)
DD-Verdünner 8519 (8519)
PUR-Naturmatt (26132)
PUR-Antiscratch HQ G10 Stumpfmatt (26321)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
