

Arova Colora

1326

Polopriehľadné pigmentové moridlo na báze vody na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Polopriehľadné pigmentové moridlo na báze vody na tvrdé a mäkké drevo na nábytok a vybavenie interiéru s veľmi dobrou svetlostálosťou. Obzvlášť vhodné na farbenie dreva s jemnými pórmí, ako je javor alebo buk. Na profilované diely, ako sú lišty alebo rámový nábytok. Výrobok možno prelakovať lakmi na drevo na báze vody a rozpúšťadiel.


Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Na nanášanie moridla sú vhodné aj nízkotlakové zariadenia Airmix alebo Airless. Aplikácia štetcom alebo špongiou sa neodporúča.
- Druhy dreva s nízkou nasiakavosťou si vyžadujú menšiu aplikáciu ako druhy dreva s výraznejšou nasiakavosťou.
- Rôzne druhy dreva (dub, rôzne exotické dreviny a pod.) obsahujú vodou riediteľné zložky, ktoré sa aktivujú vodou riediteľnými lakmi na nábytok. Aby ste zabránili zmene farby alebo značkovaní, odporúčame preto drevo bohaté na zložky vopred natrieť prípravkom Aduro Primer (2523).
- Čierne škvrny na dreve bohatom na extraktívne látky, ako je dub alebo jaseň, sú spôsobené nečistotami kovov počas spracovania dreva a sú zvlášť zreteľné na svetlo morených plochách. Pridaním 4 % Additiv-Lösung M (90697) do Arova Colora možno tejto farebnej reakcii do značnej miery zabrániť alebo ju úplne odstrániť. Zmes sa môže spracovávať 1 týždeň.
- Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa zmení farebný odtieň.
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracať späť do pôvodnej nádoby.

- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Striekací tlak (bar)	2,0 - 2,5
Výdatnosť na nános (m ² /l)	6 - 8
Množstvo na nános (g/m ²)	40 - 60

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	12 hod.
prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	5 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



8029

Ihneď po použití mydlovou vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD

Druh podkladu

Jemne a hrubo pórovité listnaté dreviny, ihličnaté dreviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Brúsenie

Tvrde drevo zrnitosťou P150 – P180

Ihličnaté dreviny Brúsenie P120 - P150

Je výhodné brúsené drevo namočiť a po vyschnutí vyhladiť brúsením zrnitosťou 180 – 220; tento krok je pri masívnom dubovom dreve absolútne nevyhnutný.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla

Nanášajte rovnomerne a s miernym prebytkom v smere vlákien dreva, mokré na mokré, aby sa povrch zdal mierne vlhký. Výrobok nie je možné distribuovať.

Konečný farebný odtieň veľmi závisí od prirodzenej farby dreva a množstva náteru výrobku.

Následná povrchová úprava

Arova Colora (1326) možno prelakovať farbami na nábytok na báze vody aj rozpúšťadiel. Pre svetlé moridlá a farebné odtiene sa vo všeobecnosti odporúča používať svetlostále laky, ako sú Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

Na bielo namorené povrchy odporúčame na dodatočné zjednotenie prelakovanie pomocou Aduro Legnopur (2513), farbený s 0,3 max. 1,0 % Pigmpur G50 Weiß (24005); pri striekaní sa vyhnite prekryvaniu!

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

0,9 kg, 4,5 kg

Farebné odtiene/stupne lesku



Štandardné farebné odtiene

Farblos (1326400100)

Weiß (1326600110)

ca. RAL1016 Ahorn (1326410160)

ca. RAL1019 Ahorn (1326410190)

ca. RAL2003 Ahorn (1326420030)

ca. RAL4003 Erikaviolett Ahorn (1326440030)

ca. RAL5012 Ahorn (1326450120)

ca. RAL6018 Ahorn (1326460180)

ca. RAL7006 Ahorn (1326470060)

ca. RAL7043 Ahorn (1326470430)

ca. RAL7044 Ahorn (1326470440)

ca. RAL1014 Buche (1326510140)

ca. RAL4009 Buche (1326540090)

ca. RAL6021 Buche (1326560210)

ca. RAL6034 Buche (1326560340)

Iné farebné odtiene RAL na požiadanie.

Všetky farebné odtiene sa môžu navzájom miešať a riediť pomocou Arova Colora Farblos (1326400100) až do max. 30 %.

Pri nadmernom riedení môže prirodzená farba dreva a prirodzené žltnutie dreva časom spôsobiť výraznú zmenu farebného odtieňa.

Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na jednu zákazku používajte iba moridlo rovnakej šarže a drevo z kmeňa jedného stromu.

Súvisiace produkty

Additiv-Lösung M (90697)

Aduro Legnopur (2513)

Aduro Primer (2523)

Bluefin Resist (2963)

Pigmpur G50 Weiß (24005)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
