

Arova Dirty-Effect

1327

Vodou ředitelná pigmentová lazura k dosažení efektů starého dřeva pro průmyslové a komerční použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace


Pigmentová lazura na vodní bázi k dosažení zvýraznění pórů na tvrdém dřevě s hrubými póry a efektů starého dřeva nebo starožitného charakteru: „efekty špíny“ jako stíny v rozích, profilech a na hranách, „červí díry“. V kombinaci s rozpouštědlovými a vodou ředitelnými laky na nábytek.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na nábytek, vybavení interiéru, obložení stěn a dřevěné stropy.

V závislosti na použitém vrchním nábytkovém laku je produkt vhodný pro lakování nábytku a interiérového vybavení v oblastech použití II - IV podle ÖNORM A 1610-12.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Arova Dirty-Effect (1327) je patinován mezi základním a vrchním nátěrem.
- Je třeba se vyvarovat velmi vysokého aplikačního množství, protože v těchto oblastech může mít vrchní nátěr sníženou přilnavost.
- Nevracejte produkt z nanášecího zařízení ani produkt kontaminovaný dřevním prachem zpět do původní nádoby.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 110 - Pracovní směrnice pro moření dřeva**.

Technika nanášení



	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8

Stříkací tlak (bar)	1,5
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)	10

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Odstranitelnost	2 h
Přetíratelnost (rozpuštědlové laky)	2 hod.
Přetíratelnost (vodou ředitelné laky)	2 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů



8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD

Druh podkladu

Mořené nebo nemořené povrchy nábytku se základním nátěrem.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený mastnoty, vosků a dřevního prachu.

Příprava podkladu

Moření podkladu v požadovaném základním odstínu:

Pro jehličnaté dřeviny doporučujeme použít Arova Ultra (1360) nebo Arova Alpin (1361), pro tvrdé dřevo mořidla jako Arova Flex (1340) nebo Arova Classic (1333); pro uvedené typy mořidel lze použít laky na bázi vody i rozpouštědel. Dodržujte pokyny pro zpracování v technických listech uvedených mořidel a laků.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Základování

Namořené povrchy 2x opatřit základním nátěrem laky na nábytek, jako např. Bluefin Resist (2963) nebo Aduro Legnopur (2513). Mezi prvním a druhým nátěrem základní vrstvy by mělo být provedeno mezibroušení. Po nanesení druhého základního nátěru nebruste a před nanesením Arova Dirty-Effect (1327) nechte zaschnout 3 až 5 hodin. Při kratší době průběžného sušení je obtížnější odstranit Arova Dirty-Effect (1327) z povrchu. Krycí nátěr proveďte během jednoho dne práce!

Nános produktu

Pomocí Arova Dirty-Effect (1327) lze dosáhnout různých efektů:

Starožitný efekt: Arova Dirty-Effect (1327) se na povrch rovnoměrně a v tenké vrstvě nanese stříkáním. Po cca 1 hodině schnutí při pokojové teplotě lze přebytečnou efektní lazuru odstranit brusným rounem (Scotch-Brite).

Tato metoda zajišťuje, že výrobek zůstává v prohlubních a rozích profilovaných dílů, a dodává tak opracovávanému kusu požadovaný starožitný charakter.

Nestříkejte efektní lazuru příliš hustě do prohlubní! V případě nedodržení může mít vrchní nátěr v těchto oblastech sníženou přilnavost.

Efekt kapek: rovnoměrně naneste Arova Dirty-Effect (1327). Ihned poté naneste na povrch pomocí štětce kapky vody. Po přibližně 1 hodině schnutí

při pokojové teplotě odstraňte přebytečnou efektní lazuru brusným roumem Scotch-Brite.

Zvýraznění pórů: Arova Dirty-Effect (1327) se nastříká v tenké vrstvě na základní nátěr a po cca 1 hodině schnutí při pokojové teplotě se setře brusným roumem (např. Scotch-Brite firmy 3M) nebo hadříkem příčně ke směru pórů a poté se vyfouká stlačeným vzduchem. Před vrchním nátěrem se provede pečlivé mezibroušení zrnitostí 280.

Následná povrchová úprava

Finální vrchní nátěr se nanáší stejnými laky, které byly použity na základní nátěr, a to v běžném aplikačním množství. Nesmí následovat příliš slabý nános.

Pro dobrou mezipřilnavost je důležité, aby vrchní nátěr byl proveden do jednoho pracovního dne. Delší čekací doby vedou ke snížení přilnavosti.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

750 ml, 4 l

Barevné odstíny / stupně lesku



Standardní odstíny:

Farblos (1327400100)
 Weiß (1327040755)
 Rotbraun (1327040756)
 Dunkelbraun (1327040757)
 Schwarz (1327040758)
 Altbraun (1327040759)

Všechny odstíny lze navzájem míchat.

Při kontaktu s kovem se mění barevný odstín.

Před zahájením moření by měla být vždy provedena odstínová zkouška na originálním podkladu. Po následném přelakování lze odsouhlasit výsledný barevný odstín. Pro dovýrobu použijte pouze mořidlo se stejným číslem výrobní šarže.

Související produkty

Aduro Legnopur (2513)
 Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Arova Alpin (1361)
 Arova Classic (1333)
 Arova Flex (1340)
 Arova Ultra (1360)
 Bluefin Resist (2963)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, místě.

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.