

Arova Dirty-Effect

1327

Glacis pigmentaire à base aqueuse pour obtenir des effets de vieillissement, à **usage industriel et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités


Glacis pigmentaire à base aqueuse conçu pour accentuer les pores des bois de feuillus à pores grossiers et pour créer des effets de vieillissement ou un caractère antique : « effets de salissure » sous forme d'ombres dans les coins, les profils et sur les bords, ainsi que des « trous de vers ». En combinaison avec des vernis pour meubles à base de solvants et à base aqueuse.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Pour les meubles, l'aménagement intérieur, les lambrissages et les plafonds en bois.

Selon le vernis pour meubles utilisé, le produit n'est pas approprié pour les surfaces dans les domaines de l'ameublement et de l'aménagement intérieur dans les domaines d'utilisation II - IV selon la norme ÖNORM A 1610-12.

Application en combinaison avec un vernis de finition approprié.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez bien remuer ou bien agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Arova Dirty-Effect (1327) est patiné entre la couche fond et le vernis de finition.
- Il est important d'éviter des quantités d'application excessives, car le vernis de finition pourrait présenter une adhérence réduite à ces endroits.
- Ne pas reverser le produit de l'outil d'application ou du produit pollué par la poussière de bois dans le récipient d'origine.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 110 – Directives de travail pour la teinture du bois**.

Technique d'application

	Pistolet à godet
Buse de pulvérisation Ø (mm)	1,5 - 1,8
Pression de pulvérisation (bar)	1,5
Rendement par application (m²/l)	10

Le rendement indiqué inclut la perte de pulvérisation.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Peut être retiré	2 h
Recouvrable (vernis à base de solvants)	2 heure(s)
Recouvrable (vernis à base aqueuse)	2 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des outils

8029

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

SUPPORT**Type de support**

Surfaces de meubles apprêtées, teintées ou non.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de graisse, de cire et de poussière de bois.

Préparation du support**Teinte du support dans le ton de base souhaité :**

Pour les bois de conifères, nous recommandons l'utilisation de Arova Ultra (1360) ou Arova Alpin (1361), et pour les bois de feuillus, des teintures telles que Arova Flex (1340) ou Arova Classic (1333). Avec les types de teintures mentionnés, des vernis à base aqueuse ou de solvants peuvent être utilisés. Veuillez respecter les instructions d'application figurant dans les fiches techniques des teintures et vernis mentionnés.

STRUCTURE DE REVÊTEMENT**Couche d'apprêt**

Appliquer 2 couches d'apprêt sur les surfaces teintées avec des systèmes de vernis pour meubles tels que Bluefin Resist (2963) ou Aduro Legnopur (2513). Un ponçage intermédiaire doit être effectué entre la première et la seconde application de la couche de fond. Ne pas poncer après la deuxième couche de fond et respecter un temps de séchage de 3 à 5 heures avant d'appliquer Arova Dirty-Effect (1327). En cas de durées de séchage intermédiaire plus courtes, Arova Dirty-Effect (1327) est difficile à retirer des surfaces. Vernissage de finition en un seul jour de travail !

Application du produit

Arova Dirty-Effect (1327) permet d'obtenir différents effets :

Effet antique Arova Dirty-Effect (1327) est appliqué uniformément et en fine couche sur la surface par pulvérisation. Après un temps de séchage d'environ 1 heure à température ambiante, l'excédent de lasure à effet peut être retiré à l'aide d'un tampon abrasif (Scotch-Brite).

Cette méthode de travail permet au produit de rester dans les creux et les coins des pièces profilées, donnant à la pièce le caractère antique souhaité.

Ne pulvérisez pas trop de lasure à effet dans les creux ! Si cela n'est pas respecté, le vernis de finition peut présenter une adhérence réduite à ces endroits.

Effet de gouttes d'eau : appliquer Arova Dirty-Effect (1327) de manière uniforme. Immédiatement après, utiliser un pinceau pour répandre des gouttes d'eau sur la surface. Après environ 1 heure de séchage à température ambiante, retirer l'excédent de la lasure à effet à l'aide de Scotch-Brite.

Accentuation des pores: Arova Dirty-Effect (1327) est pulvérisé en couche mince sur les surfaces apprêtées et, après un temps de séchage d'environ 1 heure à température ambiante, est essuyé perpendiculairement au sens des pores à l'aide d'un tampon abrasif (par ex. Scotchbrite de 3M) ou d'un chiffon, puis soufflé à l'air comprimé. Avant l'application du vernis de finition, un ponçage intermédiaire soigneux est effectué avec un grain 280.

Revêtement suivant

Le vernissage de finition final est réalisé avec les mêmes vernis que ceux utilisés pour l'apprêt, en quantité d'application normale. L'application ne doit pas se faire en couche trop mince.

Pour une bonne adhérence intercouche, il est important que le vernis de finition soit appliqué dans un délai d'un jour de travail. Des délais d'attente plus longs entraînent une réduction de l'adhérence.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

750 ml, 4 l

Teintes / Degrés de brillance



Teinte(s) standard :

Farblos (1327400100)
 Weiß (1327040755)
 Rotbraun (1327040756)
 Dunkelbraun (1327040757)
 Schwarz (1327040758)
 Altbraun (1327040759)

Toutes les teintes peuvent être combinées entre elles.

Le contact avec le métal entraîne un changement de la teinte.

Avant d'entamer les travaux de teinte, toujours effectuer une teinture d'essai sur le bois original et la recouvrir avec le vernis prévu afin de pouvoir évaluer la teinte finale. Pour une même commande, n'utiliser que des teintures provenant du même lot.

Produits complémentaires

Aduro Legnopur (2513)
 Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Arova Alpin (1361)
 Arova Classic (1333)
 Arova Flex (1340)
 Arova Ultra (1360)
 Bluefin Resist (2963)

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.
