

Brilliant-Metallic

2492


Rozpouštědlový lak s kovovým efektem na nátěr nábytku pro průmyslové a komerční použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rozpouštědlový dvousložkový lak s kovovým efektem k dosažení kreativních, lesklých kovových povrchů u nábytku a interiérového vybavení s vlastnostmi podobnými skutečnému kovu.

Oblasti použití



Na nábytek, vybavení interiéru, obložení stěn a dřevěné stropy.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

Oblast použití závisí na způsobu zpracování produktu a zvoleném systému včetně vrchní vrstvy.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Brilliant-Metallic (2492) se nesmí míchat příliš intenzivně. Zpracování se provádí výhradně mícháním pomocí špachtle.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Nanášení Brilliant-Metallic probíhá relativně „na sucho“ – s nepříliš velkým množstvím laku naneseného v několika tenkých vrstvách.
- K dosažení jednotného vzhledu doporučujeme zhotovit čelní plochy v rámci jedné pracovní operace.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím, **ARL 131 - Pracovní směrnice pro PUR laky na nábytek**.

Poměr tužení



10 hm. díl/-ů Brilliant-Metallic (2492)
1 hm. díl/-ů PUR-Hardener 8419 (8419000210)

Brilliant-Metallic 2492 smí být použit výhradně s uvedeným tužidlem v uvedeném poměru tužení. Odchyly vedou k poruchám lakového filmu a snížení přilnavosti.

Doba zpracovatelnosti




8 hod.

Natuženou směs lze použít ke zpracování ještě další jeden pracovní den, ale musí být smíchána 1:1 s čerstvě natuženým materiálem. Další prodloužení doby zpracovatelnosti není možné.

Vyšší teploty zkracují dobu zpracovatelnosti.

Technika nanášení



	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	1,5

Stříkáč tlak (bar)	2,0 - 3,0
Ředidlo	DD-Verdünner (8519)
Přídavek ředidla (%)	15 - 30
Viskozita 4 mm pohár (s)	16 - 18
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m ²)	70

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přetírat při pokojové teplotě

ca. 3 - 16 h

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů

8519



8501

Okamžitě po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) nebo Waschverdünner (8501).

PODKLAD**Druh podkladu**

Masivní dřevo nebo dřevotřískové a dřevovláknité materiály vhodné pro krycí lakování, dýhované nebo potažené základovou fólií.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Nosné desky se základovou fólií: Broušení Zrnitost P 240

Listnaté dřeviny: Broušení dřeva Zrnitost P 150 - 180

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Základování****Pro lakování ploch s uzavřenými póry****Nosné desky se základovou fólií:**

(broušení fólie zrnitostí P 240)

Výhodná je jednorázová aplikace stříkáním s PUR-Ecofill (2416) nebo Aduro Ecofill Smart (2317).

Masivní dřevo, surová dřevotřísková deska nebo jiná nosná deska dýhovaná slepou dýhou:

2 x základujte s PUR-Ecofill (2416) nebo Aduro Ecofill Smart (2317)

Mezibroušení Zrnitost P 280 - 360

MDF deska:

základujte s Aduro Isoliergrund (2502) nebo Aduro Legnopur (2513)

1 – 2 x základujte s PUR-Ecofill (2416) nebo Aduro Ecofill Smart (2317)

Mezibroušení Zrnitost P 280 - 360

Mezisušení: min. 5 hodin

Mezibroušení 	Zrnitost 320 Odstraňte prach vzniklý broušením. Mezibroušení musí být provedeno bezprostředně před dalším lakováním, aby byla zaručena dobrá přilnavost jednotlivých vrstev.
Mezivrstva	Pigmopur G50 (2406) v odpovídajícím barevném odstínu Pigmopur G50 Silber (2406053429) Pigmopur G50 Gold (2406053430) Pigmopur G50 Titan (2406053431) Pigmopur G50 Bronze (2406053432) Pigmopur G50 Kupfer (2406053433) Mezisušení: min. 3 hodiny až max. 8 hodin
Nános produktu	Brilliant-Metallic (2492) v požadovaném barevném odstínu Naneste Brilliant-Metallic (2492) v několika vrstvách v závislosti na oblasti aplikace nebo požadovaném efektu. Mezisušení: min. 3 hodiny až max. 16 hodin
Vrchní lakování	1 – 2 x Pigmotop (2514) v požadovaném stupni lesku nebo 1 – 2 x Aduro High-Gloss (2634) Krycí nátěr proveďte během jednoho dne práce!
ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ	
Čištění a ošetřování	Čištění s Clean-Möbelreiniger (7202).
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	0,9 kg, 10 kg
Barevné odstíny / stupně lesku	Standardní odstíny: Silber (2492053429) Gold (2492053430) Titan (2492053431) Bronze (2492053432) Kupfer (2492053433)
Související produkty	Aduro Ecofill Smart (2317) Aduro High-Gloss (2634) Aduro Legnopur (2513) Clean-Möbelreiniger (7202) DD-Isoliergrund (25103) DD-Verdünner 8519 (8519) Pigmopur G50 (2406) Pigmotop (2514) PUR-Ecofill (2416) PUR-Hardener 8419 (8419) Waschverdünner 8501 (8501) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Technická data

Dodávaná viskozita: 25 second – 30 second dle DIN 53211
(4 mm průtokový pohárek při 20 °C)

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.