

Kreidefarbe

4163

Elegantní, dekorativní trendy barva pro obytné prostory pro kutily

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelná, matná křídová barva pro použití v interiéru s vysokým obsahem přírodních surovin přes 70 %.
Univerzální použití na různé podklady. Tento ekologicky šetrný výrobek s neutrální vůní s dokonalým krytím je odolný vůči lepivosti, snadno se zpracovává, neobsahuje aromáty, formaldehyd a nežloutne.
Vynikající pro vintage, nostalgický a retro vzhled.
Neobsahuje chemické prostředky na ochranu dřeva.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ADLER green**
Produkty ADLER green jsou objektivně testovány podle třech kritérií: Životní prostředí, Zdraví & bezpečnost a Životnost. Pouze produkty, které získají to nejlepší hodnocení ve všech těchto kategoriích jsou označeny logem ADLER green.
- **ČSN EN 71-3**
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Bez obsahu těžkých kovů
- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2**
Stálost barev – Stanovení odolnosti vůči potu a slinám
Odolnost vůči potu a slinám
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+
- **ADLER green product**
Produkty ADLER Green-Label jsou objektivně testovány a certifikovány podle tří kategorií: Životní prostředí, Zdraví a bezpečnost a Životnost. Pouze produkty, které dosáhnou pozitivních výsledků ve všech těchto oblastech, jsou označeny zeleným štítkem udržitelnosti.

Oblasti použití



Účinný nátěr na dřevo, kov, tuhé PVC a nosné staré nátěry v interiéru.
Pro lakování běžně namáhaných ploch nábytku a vybavení interiéru.
Také pro povrchovou úpravu interiérových dveří.
Interiérové dřevěné stěnové a stropní prvky.
Není vhodný pro nátěry podlahových ploch.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15-25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40-80 %.
- Použijte těsnící profily a maskovací pásy vhodné pro vodou ředitelné systémy.
- Pro aplikaci vodou ředitelných povrchových úprav používejte vhodné štětce a válečky.
- Předměty, které se nemají natírat, pečlivě zakryjte a přelepte.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



	Natírání	Válečkování
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	8 - 10	

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přetírat při pokojové teplotě	ca. 6 h
-----------------------------------	---------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití mýdlovou vodou.

Pro odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Abbeizer Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Dřevo, materiály na bázi dřeva, kov, tvrdé PVC v interiéru

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 ± 2%

Jehličnaté dřeviny: 15 ± 2%

Příprava podkladu

Dřevo a materiály na bázi dřeva:

Ostré hrany zaoblete, odstraňte výrony látek obsažených ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky.

Broušení dřeva Zrnitost P 120 - 150

Zinek, hliník a jiné neželezné kovy:

Přebruste brusným rounem a Entfetter (7233).

Tvrzené PVC a přetíratelné plasty

Přebruste brusným rounem a Entfetter (7233).

Staré nátěry:

Nosné staré nátěry obruste zrnitostí P 120 a povrch očistěte.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Všeobecné informace**

Uvedené skladby povrchové úpravy slouží jako příklad.

Základní vrstva

1 x Kreidefarbe (4163)

Staré nátěry:

U nosných, nepoškozených starých nátěrů není nutné základování, je však třeba vyzkoušet jejich přilnavost a kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.

Poškozená místa na původních povrchových úpravách, musí být předem ošetřena příslušným vhodným základem. Skladba jako u nového nátěru.

Mezibroušení

V případě potřeby: Zrnitost P 240 – 280

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Mezivrstva nebo vrchní vrstva

1 x Kreidefarbe (4163)

Pro vyšší namáhání nebo vyšší lesk:

Nutný dodatečný nátěr 1x výrobkem Möbel- und Parkett Holzlack (4208).

OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE**Čištění a ošetřování**

Čištění s Clean-Möbelreiniger (7202) a údržba s Clean-Möbelpflege Plus (7222).

Nosné staré nátěry obruste zrnitostí P 120 a povrch očistěte. Odstraňte nesoudržné staré nátěry. Skladba jako u nového nátěru.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

375 ml, 750 ml

Barevné odstíny / stupně lesku

Vybrané barevné odstíny Alpine Selection lze míchat pomocí **systému míchání barev ADLER Color4you**.

Báze pro tónování:

Kreidefarbe W10 Weiß, tönbar (4163000010)

Kreidefarbe Basis W30 (4163000030)

Aby byla zajištěna jednotnost barevného odstínu, zpracovávejte pouze materiál se stejným číslem šarže.

Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme vyhotovit zkušební vzorek na originálním podkladu.

Míchané odstíny prosím spotřebujte do 3 měsíců.

Dodržujte, prosím, naše pracovní směrnice **ARL 800 – při práci (včetně péče a údržby) s míchacími stojí ADLER Mix, Pur Mix a Color4You**.

Související produkty

Abbeizer Express (8313)

Clean-Möbelpflege Plus (7222)

Clean-Möbelreiniger (7202)
Möbel- und Parkett Holzlack (4208)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Kreidefarbe (Kat A/d): 130 g/l.
Kreidefarbe obsahuje max. 30 g/l VOC.

GISCODE

BSW10

Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01

Akrylátové disperze / Anorganické bílé a barevné pigmenty / Organické pigmenty / Minerální plniva / Voda / Glykolový éter / Reologické přísady / Přísady pro rozhraní / Neutralizační činidlo / Konzervační prostředky používané při skladování

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může způsobit alergické reakce.

Telefonní kontakt pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko +420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02

Bezpečnostně technické údaje



Při zpracování produktů s nízkým obsahem znečišťujících látek je třeba dodržovat obvyklá ochranná opatření.

Při broušení použijte prachový filtr P2/P3.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.

V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře!

V případě kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem!

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání.

Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.

Zamezte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z náterových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.