

Legno Parkettöl

7004

Olej do suszenia oksydacyjnego dla przemysłu parkieciarskiego

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Szybkoschnący olej do przemysłowej obróbki powierzchni drewna liściastego i iglastego. Bardzo dobra zdolność penetracji, dobre podkreślenie słoży drewna, przyjemne odczucia, bardzo dobra siła wypełniania, bardzo dobra wodoodporność, antystatyczność.

Utwardzanie odbywa się poprzez absorpcję tlenu atmosferycznego (suszenie oksydacyjne).


Szczególne właściwości i normy badań



• Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania




Do przemysłowej obróbki powierzchni elementów parkietowych wykonanych olejem.

Składniki

Modyfikowany olej roślinny, woski, środki matujące, benzyna bezaromatyczna, bezołowiowe i kobaltowe środki suszące.

STOSOWANIE


Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Produkt jest gotowy do użycia.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 20 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 60 %.
- W celu wydłużenia czasu schnięcia można użyć do 10% Legno Reiniger (7003).
- Uwaga! Należy używać wyłącznie walców z gumy odpornej na działanie benzyny (np. guma poliuretanowa)
- **Uwaga:** W przypadku bogatego w składniki drewna twardego i tropikalnego należy wykonać próbki przy użyciu Legno Parkettöl (7004).
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

- Należy przestrzegać naszych wytycznych ARL 013 - Środki bezpieczeństwa podczas stosowania olejów i wosków schnących oksydacyjnie oraz ARL 160 - Wytyczne do do pracy z olejami i woskami.

Technika nanoszenia



	Nanoszenie walcami
Rozcieńczalnik	Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Dodatek rozcieńczalnika w %	0 - 10
Ilość наносzona jednorazowo (ml/m²)	6 - 12

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Pyłosucha (ISO 1517)	< 30 minute
Można wykonywać dalsze prace i układać w stos (bez wymuszonego suszenia)	1 - 3 godz.
Można wykonywać dalsze prace i układać w stos (z wymuszonym suszeniem)	20 - 30 min.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Schnięcie uzależnione jest na przykład od rodzaju drewna, kształtu detalu, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza, wilgotności względnej, nacisku i warunków układania w sztaplu.

Aby schnięcie przebiegało bez problemów, należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Mała wymiana powietrza, np. wskutek ciasnego układania w sztaple, opóźnia schnięcie.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

W przypadku drewna bogatego w składniki rozpuszczalne (jak np. dąb, iroko) może dojść do wydłużenia czasu schnięcia.

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu za pomocą Legno-Reiniger (7003) lub Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Drewno liściaste o drobnych i grubych porach, drewno iglaste.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Wilgotność drewna

Drewno drzew liściastych: $12 \pm 2\%$
Drewno drzew iglastych: $15 \pm 2\%$

Przygotowanie podłoża

Stopniowany szlif drewna Granulacja 180

ETAPY STOSOWANIA

Obróbka podłoża

1 x Legno Parkettöl (7004)

Szlifowanie międzyoperacyjne

(opcjonalnie) Granulacja papieru 240 – 400

Usunąć pył ze szlifowania.

Należy unikać przeszlifowań, gdyż może to prowadzić do powstania różnic w podkreśleniu rysunku drewna, które w wyniku żółknięcia spowodowanego starzeniem się drewna będą się dodatkowo pogłębiać.

Obróbka końcowa

1 x Legno Parkettöl (7004)

CZYSZCZENIE & PIELĘGNACJA**Czyszczenie**

Czyścić szmatką zwilżoną wodą i łagodnym domowym środkiem czyszczącym lub neutralnym detergentem; nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Do czyszczenia można dodać do wody Clean-Parkettreiniger (7207). W przypadku tłustych zabrudzeń należy użyć Legno Reiniger (7003).

Nie wolno używać ściernych środków czystości.

Pielęgnacja

W celu **odświeżenia i konserwacji** nałożyć 1 x Legno Pflegeöl (7009) i usunąć nadmiar.

Należy przestrzegać naszych instrukcji **ARL 251 - Instrukcje pielęgnacji podłóg zabezpieczonych olejem do parkietów Legno 7004**.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

10 l

Odcienie barwy / stopnie połysku**Kolor(y) standardowy(e):**

Weiß, Stumpfmatt (7004053864)

Natur, Stumpfmatt (7004053865)

Weiß (7004061097)

Końcowy odcień zależy w dużej mierze od naturalnego koloru drewna i ilości nałożonego produktu.

Produkty dodatkowe

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)

Clean-Parkettreiniger (7207)

Legno Pflegeöl (7009)

Legno Reiniger (7003)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 6 miesiąc/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Stosowanie produktu w kabinach natryskowych zanieczyszczonych pyłem lakierniczym zawierającym nitrocelulozę, jest zabronione ze względu na ryzyko samozapłonu!

W przypadku szmatek nasączonych produktami schnącymi oksydacyjnie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu!

Nasączone szmatki suszyć w stanie rozłożonym; przechowywać koniecznie w zamkniętych metalowych pojemnikach bądź pod wodą.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**
