

Möbel- und Parkett Holzlack

4208

Vodou ředitelný bezbarvý lak na parkety, dřevěné podlahy, nábytek a dřevo v interiéru pro kutily

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelný, bezbarvý lak na parkety, dřevěné podlahy a dřevo v interiéru. Výrobek se vyznačuje velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností, velmi dobrou odolností vůči krémům a tukům (CFB) a velmi dobrou plnivostí.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM EN 71-3**
Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků (bez obsahu těžkých kovů)



- **DIN 53160-1 nebo DIN 53160-2**
Odolnost proti potu a slinám



- **Lak pro lakování dětských hraček**
Výrobek splňuje podmínky pro „předměty, které mohou děti vkládat do úst“ (BGBl. 355: Weichmacherverordnung, 18/09/06).





- **ÖNORM C 2354**
Požadavky tříd namáhání A a B se splní, pokud se dodrží struktura náteru uvedená v technickém listě.



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na dřevěné podlahy a parkety se středně silnou až silnou zátěží, zejména v soukromých obytných prostorech.

Pro lakování běžně namáhaných ploch nábytku a vybavení interiéru.

Také pro povrchovou úpravu interiérových dveří.

Pro povrchovou úpravu dřevěných stěn, obložení, stropních prvků a viditelných krovů v interiéru.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím i během zpracování dobře rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.

- Dbejte na rovnoměrné nanesení laku.
- U desek a dílců s perem a drážkou doporučujeme aplikaci nátěru ještě před montáží. Pokud to není možné, naneste do oblasti pera a drážky pouze malé množství, aby nedošlo k jejich slepení.
- Při lakování interiérových dveří je třeba dbát na použití těsnících profilů odolných vodou ředitelným barvám a lakům.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušební vzorku na originálním podkladu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení

	Natírání	Válečkování
Aplikační zařízení	Měkký akrylový štětec	Váleček na krátké vlasy
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	100 - 125	

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy.

Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušební nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Brousitelný a přelakovatelný	cca 4 h
Pochůzí	cca 8 hod.

Pozor: Koberce pokádejte nejdříve po osmi dnech.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití mýdlovou vodou.

K odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Abbeizer Express (8313).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřeviny (masivní dřevo)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 ± 2%

Jehličnaté dřeviny: 15 ± 2%

Příprava podkladu

Dřevěná podlaha NOVÁ:

Broušení dřeva Zrnitost P 120 - 150

Nábytek a vybavení interiéru NOVÉ:

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - P 180 broušení a čištění

Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 100 - P 150 broušení a čištění

Staré nátěry dřevěných podlah:

Brousit až na surové dřevo.

Staré nátěry nábytku a vybavení interiéru:

Brousit zrnitostí 240 a vyčistit.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Základní vrstva

Dřevěná podlaha:

Listnaté dřeviny a modřín:

1 x Floor-Start (4205)

Mezioperační schnutí: cca 2 hod.

Floor-Start (4205) nebrousit.

Jehličnaté dřeviny:

1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)

Nábytek a vybavení interiéru NOVÉ:

1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)

Staré nátěry nábytku a vybavení interiéru:

U nosných, nepoškozených starých nátěrů není nutné základování, je však třeba vyzkoušet jejich přilnavost a kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.

Mezivrstva

Dřevěná podlaha:

1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)

Nábytek a vybavení interiéru:

1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208) (volitelné)

Mezioperační schnutí: cca 4 hod.

Mezibroušení



Dřevěná podlaha:

Před finálním nátěrem se provede lehké mezibroušení zrnitostí 240.

Nábytek a vybavení interiéru:

Zrnitost 240 – 320

Delší doba schnutí (ideálně přes noc) zlepšuje broušitelnost.

Je třeba se vyvarovat probroušení, které může vést k odstínovým nesrovnalostem, které se při stárnutí ještě zvýrazňují žloutnutím.

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Vrchní vrstva

1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Čištění a ošetřování

Dřevěná podlaha:

První čištění po 14 dnech vodou nebo jemnými čistícími prostředky pro domácnost. Do vody lze k čištění přidat jemný neutrální čistící prostředek. Naneste tmel Clean-Parkettpflege (7204) v závislosti na opotřebení.


Nábytek:

Čištění s Clean-Möbelreiniger (7202) a údržba s Clean-Möbelpflege Plus (7222).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení	125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l
Barevné odstíny / stupně lesku	Möbel- und Parkett Holzlack Farblos, Matt (4208075527) Möbel- und Parkett Holzlack Farblos, Halbmatt (4208075528) Möbel- und Parkett Holzlack Farblos, Glänzend (4208050252)
Související produkty	Abbeizer Express (8313) Clean-Möbelpflege Plus (7222) Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Parkettpflege (7204) Clean-Parkettreiniger (7207) Floor-Start (4205) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování	Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
	
Technická data	Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Möbel- und Parkett Holzlack (Kat A/e): 130 g/l. Möbel- und Parkett Holzlack obsahuje max. 70 g/l VOC.
GISCODE	BSW30/W3+
Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01	Akrylátové disperze / Voda / Glykolový éter / Reologické přísady / Přísady pro rozhraní / Smáčedlo / Konzervační prostředky používané při skladování Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční hmotu z 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1), deriváty benzotriazolu (směs). Může způsobit alergické reakce. Telefonní kontakt pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko +420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02
Bezpečnostně technické údaje	Při zpracování produktů s nízkým obsahem znečišťujících látek je třeba dodržovat obvyklá ochranná opatření. Při broušení použijte prachový filtr P2/P3. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře! Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad. Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz .
	