

Möbel- und Parkett Holzlack

4208

Bezfarebný lak na báze vody na parkety, drevené podlahy, nábytok a drevo v interiéri na domáce použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Bezfarebný lak na báze vody na parkety, drevené podlahy a drevo v interiéri. Výrobok sa vyznačuje veľmi dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou, veľmi dobrou odolnosťou voči krémom a tukom (CFB) a veľmi dobrou plniacou schopnosťou.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM EN 71-3**
Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých elementov (uvoľňovanie ťažkých kovov)
- **DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2**
Odolnosť voči slinám a potu
- **Lakovanie detských hračiek**
Výrobok spĺňa podmienky pre „predmety, ktoré môžu deti vkladať do úst“ (Spolková zbierka zákonov 355: vyhláška o zmäčkovadlách, 18/09/06).
- **ÖNORM C 2354**
Požiadavky tried namáhania A a B sa splnia, pokiaľ sa dodrží skladba povrchovej úpravy uvedená v technickom liste.
- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na stredne až veľmi používané drevené podlahy a parkety, najmä v súkromných obývacích priestoroch.

Na lakovanie povrchov vystavených bežnému opotrebovaniu na nábytok a interiérové vybavenie.

Tiež na povrchovú úpravu interiérových dverí.

Na povrchovú úpravu drevených stien, obloženia, stropných prvkov a viditeľných krovov v interiéri.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Dbajte na to, aby lak bol rovnomerne nanesený.
- Pri doskách a dielcoch s perom a drážkou odporúčame aplikáciu náteru ešte pred montážou. Pokiaľ to nie je možné, naneste do oblasti pera a drážky iba malé množstvo, aby nedošlo k ich zlepeniu.
- Pri lakovaní interiérových dverí treba dbať na to, aby sa použili iba tesniace profily znášajúce sa s akrylovými lakmi.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



	Natieranie	Valčekovanie
Aplikačné zariadenie	Mäkký akrylový štetec	Valček na krátke vlasy
Množstvo na nános (ml/m²)	100 - 125	

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia.

Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Brúsiteľné a prelakovateľné	cca. 4 h
Schodné	cca. 8 hodín

Pozor: Koberce nekladte minimálne 8 dní.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Na dosiahnutie dokonalého sušenia zaistíte pri aplikácii dostatočné vetranie miestnosti.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



Ihneď po použití mydlovou vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny (masívne drevo)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Odstráňte nenosné staré nátery.

Vlhkosť dreva	Listnaté drevisy: $12 \pm 2 \%$ Ihličnaté drevisy: $15 \pm 2 \%$
Príprava podkladu	Drevená podlaha NOVINKA: Brúsenie dreva Brúsenie P120 - P150 Nábytok a interiérové vybavenie NOVÉ: Listnaté drevisy: zrnitosťou P150 – P180 Ihličnaté drevisy: zrnitosťou P100 - P150 Staré nátery drevených podláh: Brúste až na surové drevo. Staré nátery nábytku a interiérového vybavenia: Prebrúste zrnitosťou 240 a vyčistite.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základná vrstva	Drevená podlaha: Listnaté drevisy a smrekovec: 1 x Floor-Start (4205) Medzisušenie: cca 2 hod. Floor-Start (4205) nebrúsiť. Ihličnaté drevisy: 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Nábytok a interiérové vybavenie NOVÉ: 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Staré nátery nábytku a interiérového vybavenia: V prípade zdravých, neporušených starých náterov nie je potrebný základný náter, ale musí sa skontrolovať kompatibilita náteru.
Medzivrstva	Drevená podlaha: 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Nábytok a interiérové vybavenie: 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208) (voliteľné) Medzisušenie: cca 4 hod.
Medzibrúsenie 	Drevená podlaha: Pred finálnym náterom sa vykoná ľahké medzibrúsenie zrnitosťou 240. Nábytok a interiérové vybavenie: Brúsenie P 240 – 320 Dlhší čas medzisušenia (ideálne sušenie cez noc) zlepšuje brúsiteľnosť. Treba sa vyvarovať prebrúseniu, ktoré môže viesť k rozdielom vo zvýraznení podkladu, ktoré sa pri starnutí ešte zvýrazňujú žltnutím. Brúsny prach odstrániť.
Vrchná vrstva	1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)
ČISTENIE & OŠETROVANIE	
Čistenie a starostlivosť	Drevená podlaha: Čistenie vodou alebo jemnými čistiacimi prostriedkami najskôr po 14 dňoch. Na čistenie možno do vody na umývanie pridať Clean-Parkettreiniger (7207).

V závislosti od použitia a v prípade potreby obnovte tesniaci prostriedok pomocou Clean-Parkettpflege (7204).


Nábytok:

Čistenie s Clean-Möbelreiniger (7202) a údržba s Clean-Möbelpflege Plus (7222).

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia	125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l
Farebné odtiene/stupne lesku	Möbel- und Parkett Holzlack Farblos, Matt (4208075527) Möbel- und Parkett Holzlack Farblos, Halbmatt (4208075528) Möbel- und Parkett Holzlack Farblos, Glänzend (4208050252)
Súvisiace produkty	Abbeizer Express (8313) Clean-Möbelpflege Plus (7222) Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Parkettpflege (7204) Clean-Parkettreiniger (7207) Floor-Start (4205) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie	Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
	
Technické údaje	Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Möbel- und Parkett Holzlack (Kat A/e): 130 g/l. Möbel- und Parkett Holzlack obsahuje max. 70 g/l VOC.
GISCODE	BSW30/W3+
Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01	Akrylátové disperzie / voda / Glykoléter / Reologické prísady / Prísady pre rozhranie / Zmäčadlá / Konzervačné prostriedky používané počas skladovania Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1), benzotriazolové deriváty (zmes). Môže spôsobiť alergické reakcie. Telefonický kontakt pre naliehavé situácie: Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 774 166.

Technicko-bezpečnostné údaje



Pri spracovaní produktov s nízkym obsahom znečisťujúcich látok je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia.

Pri brúsení použite prachový filter P2/P3.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu produktu.

V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára!

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
