

Pullex Top-Mattlasur

4455

Matte, druppelvrije, dunlaagse houtlazuur voor doe-het-zelf-zaken en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Universele, matte, oplosmiddelgedragen en druppelvrije houtlazuur voor buiten. Het product kan worden gebruikt om natuurlijke, matte oppervlakken met een gelijkmatige kleur te creëren. Het product wordt gekenmerkt door een hoog diffusievermogen. Een lange open tijd maakt aanzetvrij schilderen mogelijk. Speciale lichtbestendigmiddelen garanderen een langdurige bescherming tegen weersinvloeden. Milieuvriendelijk vanwege het hogere gehalte aan vaste stoffen. Het product is een geurloos oplosmiddel vanwege de aromaatvrije terpentine.

Speciale eigenschappen en testnormen

- De coating is dankzij een biocide werkzame stof beschermd tegen blauwvorming en schimmels.

Werkzame stof:

2.4 g/kg (0.24 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate

Toepassingsgebieden



Niet maatvast en beperkt maatvast houten delen in de buitenruimte, zoals bv. houten huizen, houten bekleding, luifels, profielplaten, vensterluiken, balkons, poorten.

Voor het overlakken en in het bijzonder voor de renovatie van hout in het exterieur.

Voor terrasvloeren en looppaden adviseren we Pullex Bodenöl (4402).

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Niet gebruiken bij sterk zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid, sterke wind of vorstgevaar.
- Voor nieuwe houten delen adviseren wij een rondom coating.
- Breng een dunne laag verf aan op horizontale houten delen om afbladderen door een te grote laagdikte te voorkomen.
- Afhankelijk van het systeem zijn de lazuren slechts in beperkte mate slijtvast en hebben ze daarom vaker onderhoud nodig.
- Het is technisch niet mogelijk met een verflaag te voorkomen dat er hars uitvloeit.
- Het uitspoelen van in water oplosbare houtbestanddelen, in het bijzonder bij slagregen, kan door een rondom coating en een extra verflaag van de kopse houtoppervlakken worden geminimaliseerd.

- Op larkshout en aan inhoudsstoffen rijke houtsoorten kunnen gipsresten (hoge alkaliteit) of ijzerstof (roestvorming) tot zwarte verkleuring leiden.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsproblemen en tot beperkingen met betrekking tot verwerking en kleurstabiliteit.
- Neem onze **ARL 500 - Werkrichtlijn voor het coaten van niet maatvasten en beperkt maatvasten delen – Algemeen deel in acht.**
- Raadpleeg onze **ARL 505 – Werkrichtlijn voor alkydharslakken/-lasuren en oliën.**

Opbrengtechniek



80 -
100 ml
↓
1 m²

	Kwasten
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	80 - 100

Het product is direct klaar voor gebruik.

Op ruw gezaagd hout dient u rekening te houden met een extra materiaalverbruik van ongeveer 40%.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Om een goede droging te garanderen, moeten de aanbevolen opbrenghoeveelheden in acht worden genomen. Te dikke lagen hebben een aanmerkelijke vertraging bij het drogen tot gevolg!

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



12h

Overschilderbaar	ca. 12 h
------------------	----------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Het drogen kan worden vertraagd bij aan inhoudsstoffen rijke houtsoorten (bijv. eik, iroko).

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Gereedschap schoonmaken



7231

Direct na gebruik met Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Naald- en loofhout en geschikte houtlaagmaterialen voor buiten, zoals massief houten platen, gelijmd gelamineerd hout (BSH), massief constructiehout (KVH), enz.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Voorwaarde voor een lange houdbaarheid van de laag is dat de grondbeginselen van de constructieve houtbescherming in acht worden genomen.

Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- BFS-gegevensblad nr. 18

Houtvochtigheid	Loofhout: 12 ± 2% Naaldhout: 15 ± 2%
Ondergrondvoorbereiding	Voor een optimale houdbaarheid adviseren we om gladde houtoppervlakken met korrel 80 - 120 in nerfrichting te schuren, grondig te reinigen en uittredende houtbestanddelen zoals hars en harsdruppels te verwijderen. Scherpe kanten moeten worden afgerond. Reinig harsrijke houtsoorten en exotische houtsoorten drogingsvertragende bestanddelen met Nitro-Verdünner 8017 (8017). Schuur of loog intacte oude verflagen uit. Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen. Behandel algen, groene aanslag of schimmels buiten met Aviva Fungisan (8308).

COATINGOPBOUW


Impregnering	Indien nodig in buitenruimten, ter bescherming tegen (blauw)schimmel en aantasting door insecten, 1 x impregneren met Pullex Imprägnier-Grund (4436) (geldt voor hout van duurzaamheidsklasse 3-5 volgens EN 350). Tussendroging: ca. 12 uur(en) Gebruik houtverduurzamingsmiddelen met zorg. Neem voor gebruik altijd het etiket en de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht. Neem onze ARL 056 - Werkrichtlijn voor het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen in acht.
Grondlaag	1 x Pullex Top-Mattlasur (4455) Tussendroging: ca. 12 uur(en)
Aflaklaag	1 x Pullex Top-Mattlasur (4455)

ONDERHOUD

Service	De houdbaarheid van constructies buiten is afhankelijk van veel factoren. Dit zijn met name het type verwerking, constructieve bescherming, mechanische belasting en de keuze van de verwerkte kleur; regelmatige inspectie, onderhoud en, indien nodig, reparatiemaatregelen zijn nodig voor een lange houdbaarheid. Verwijder indien nodig stof en vuil van de nog intacte oppervlakken en breng met de kwast 1-2 x Pullex Top-Mattlasur (4455) in een lichtere tint aan. Bij diepporig loofhout, bv. eiken, iroko, moet rekening worden gehouden met kortere onderhoudsintervallen.
Reparaties	Neem onze ARL 504 - Werkrichtlijn voor het coaten van niet maatvast en beperkt maatvast delen – Onderhoud en renovatie in acht.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen	0,75 l, 2,5 l, 4,5 l, 10 l
-------------------------------------	----------------------------

Kleuren / glansgraden Color4You	Kleuren kunnen worden gemengd met het ADLER-kleurmengstelsel Color4you. Basislak(ken): Pullex Top-Mattlasur Basis W30 (4455000030) Voor de beoordeling van de uiteindelijke kleur is het aan te raden om een proefstuk te maken met de gekozen opbouw van de lagen op de originele ondergrond. Het oppervlak mag uitsluitend met materiaal met hetzelfde chargennummer worden bewerkt om te garanderen dat de kleuren niet afwijken. Er moeten twee lagen kleur worden aangebracht om een goede weersbestendigheid te garanderen. Voor een goede weersbestendigheid mogen alleen gepigmenteerde kleuren worden gebruikt. De middelste kleurtinten hebben de beste weersbestendigheid; te lichte of te donkere kleurtinten moeten bij extreme weersomstandigheden worden vermeden. Bij het lichter maken van de standaardkleuren met Pullex Top-Mattlasur kleurloos (4455) moet rekening worden gehouden met kortere renovatie-intervallen (geringere UV-bescherming). Daarom moet wilg of eik worden gebruikt om donkere kleurtinten op te lichten. Gelieve gekleurde producten binnen 3 maanden te verwerken. Bij het lichter maken van de standaardkleuren voor nieuwe bekleding met Pullex Top-Mattlasur (4455) moet met kortere renovatie-intervallen rekening worden gehouden (verminderde uv-bescherming). Daarom moet wilg of eik worden gebruikt om donkere kleurtinten op te lichten. Gelieve gekleurde producten binnen 3 maanden te verwerken.
Toevoegingsproducten	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Aviva Fungisan (8308) Nitro-Verdünnner 8017 (8017) Pullex Bodenöl (4402) Pullex Imprägnier-Grund (4436) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.
OVERIGE AANWIJZINGEN	
Houdbaarheid / opslag 	Minstens 5 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C). Wij adviseren om de inhoud van geopende verpakkingen in kleinere verpakkingen te gieten om gatering/huidvorming te vermijden. Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.
Technische gegevens	VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Pullex Top-Mattlasur (Cat A/e): 400 g/l. Pullex Top-Mattlasur bevat maximaal 400 g/l VOS.
GISCODE	BSL20
Verklaring van ingrediënten volgens VdL-RL 01	Alkydharsen / Alifaten / Anorganische witte en gekleurde pigmenten / Organische pigmenten / Oppervlakte additief / Glycoether / Interfaciale additieven / Droogmiddelen (siccatieve) / Licht stabilisatoren / Anti-huidmiddelen / 3-iodo-2-propynylbutylcarbamat Bevat 3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat. Kan allergische reacties veroorzaken Informatie voor mensen met een allergie onder telefoonnummer +43 5242 6922-713.

Veiligheidstechnische informatie



Bij doeken gedrenkt in oxidatief drogende producten bestaat het risico op zelfontbranding! Laat gedrenkte doeken uitgespreid drogen; opslag in gesloten metalen containers of onder water is noodzakelijk.

Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2 / P3.

Spoel bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking en droging.

Tijdens het werken mag er niet gegeten, gedronken of gerookt worden.

Herhaaldelijk contact kan een schrale of gebarsten huid veroorzaken.

Niet in de riolering, waterwegen of grond terecht laten komen.

Alleen leeg gemaakte containers recyclen. Opgedroogde materiaalresten kunnen als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Geef vloeibare materiaalresten af bij het recyclingcentrum of het mobiele inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
