

ADLER Abziehlack farblos

16602


Bezfarebný lak na ochranu kovov na báze rozpúšťadiel, pre **priemysel a remeslo**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Bezfarebný lak na báze rozpúšťadiel pre dočasnú ochranu kovových plôch proti znečisteniu

Oblasti použitia



Striekacie kabíny a miesta pre striekanie: pre vytvorenie dočasného ochranného filmu pre všetky kovové plochy na dosiahnutie čo najkratšieho času potrebného na čistenie striekacích kabín. Po primeranom znečistení sa lakový film stiahne spolu s príľnutými lakovými zvyškami a odstráni sa ako zvláštny odpad. Potom môžu byť striekacie kabíny nanovo chránené s ADLER Abziehlack 16602.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie




- Produkt pred použitím premiešať
- Použiť iba na podklady odolávajúce rozpúšťadlám
- Minimálne 2 – 3 x nánosy valčekom, natieraním alebo striekaním; príliš tenká vrstva sa neskôr zle dáva dole!
- Pri menšom zriadení sa pri striekaní nádobkovou pištoľou môžu tvoriť ničky, ktoré nemajú žiadny vplyv na ochrannú funkciu.
- Abziehlack musí byť najneskôr po 6 mesiacoch obnovený. Staršie filmy krehnú a tým sa dávajú ťažšie dole. Vyššie teploty a slnečné žiarenie skracujú životnosť filmu.

Technika nanášania



50 %

Spôsob nánosu	Natieranie	valčekovanie	Nádobková pištoľ
tryska (ø mm)			1,8
Striekací lak (bar)			ca. 3 - 4
Riedenie	ADLER Abziehlackverdünnung 80052		
Prídavok riedenia v %	0 - 10	0 - 10	ca. 50
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	5		
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedenia a strát pri striekaní			

Čas schnutia

Prelakovateľný po cca 3 - 4 hodinách medzisušenia pri izbovej teplote; spustenie do činnosti striekacích kabín s vodnou clonou po schnutí cez noc .

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití očistiť s ADLER Waschverdünnung 80077 alebo ADLER DD-Verdünnung 80019.

PODKLAD**Druh podkladu**

Kovové povrchy striekacích kabín a miest na striekanie

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masťô a vosku

Príprava podkladu

Čistenie a odmastenie lakovaných kovových plôch s ADLER Waschverdünnung 80077 alebo ADLER Aceton Waschmittel 95130.

ÚPRAVA POVRCHU**Vrstva sťahovacieho laku**


Min. 2 - 3 x natrieť, valčekovať alebo striekať ADLER Abziehlack 16602 s medzisušením cca. 3 – 4 hodiny bez medzibrúsenia

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU**Veľkosti balenia**

5 l

Dodatočné produkty

ADLER Abziehlackverdünnung	80052
ADLER Waschverdünnung	80077
ADLER Aceton Waschmittel	95130
ADLER DD-Verdünnung	80019

WEITERE HINWEISE**Trvanlivosť/ Skladovanie**

Min. 12 mesiacov v originálne uzavretých obaloch

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vyššími teplotami.

Bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler-lacke.com.

Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)