

Abziehlack

1601

Kleurloze, oplosmiddelgedragen metaalbeschermlak voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

1601000200

Algemeen

Kleurloze, oplosmiddelgedragen metaalbeschermlak voor de tijdelijke bescherming van metalen oppervlakken tegen verontreinigingen.

Toepassingsgebieden



Voor het realiseren van een tijdelijke beschermfilm voor alle metalen oppervlakken om de kortst mogelijke reinigingstijden voor de spuitcabines te garanderen, vooral spuitcabines en spuitinstallaties. Na vervuiling wordt de afpelbare lakfilm samen met de aanhechtende lakresten afgepeld en als gevaarlijk afval afgevoerd. De spuitcabines kunnen dan opnieuw worden beschermd met Abziehlack (1601)


VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Alleen voor oplosmiddelbestendige ondergronden.
- Te dunne lagen afpelbare lak zijn later moeilijk te verwijderen!
- Bij een te lage verdunning kunnen er bij het spuiten met het bekerpistool draden ontstaan, maar deze hebben geen effect op de beschermende functie.
- De afpelbare lak moet uiterlijk na 6 maanden worden vernieuwd. Oudere films worden broos en kunnen daardoor niet meer gemakkelijk worden afgepeld. Hogere temperaturen en zonnestraling verkorten de levensduur van de afpelbare film.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek



	Spuitpistool met beker	Kwasten	Rollen
Spuitpistool Ø (mm)	1,8	-	
Spuitdruk (bar)	2 - 3	-	
Verdunner	Nitro-Verdünner 8017 (8017)		
Toevoeging van verdunner (%)	70	0 - 10	
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m²)	150 - 200		

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige

verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar	ca. 3 - 4 h
Ingebruikname van spuitcabines met waternevel	na een nacht drogen

Gereedschap schoonmaken

Direct na gebruik met Waschverdünner (8501) of Nitro-Verdünner (8017).



8501



8017

ONDERGROND

Soort ondergrond

Metalen oppervlakken van spuitcabines of spuitwanden

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vet- en wasvrij en vrij van houtstof zijn.

Ondergrondvoorbereiding

Schoonmaken en ontvetten van de metalen oppervlakken die geveerd moeten worden met [\[Δ datasheet_placeholder_message_no_placeholder Δ\]](#) of [\[Δ datasheet_placeholder_message_no_placeholder Δ\]](#).

COATINGOPBOUW

Opbrengen van het product

Ten minste 2 - 3 x Abziehlack (1601)
Geen tussenschuurgang

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen

5 l

Toevoegingsproducten

Aceton-Waschmittel (7215)
Nitro-Verdünner 8017 (8017)
Waschverdünner 8501 (8501)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie



Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.