

## Aduro Crackle-Effect Base

## 2429

Smalto speciale monocomponente a base di solventi indicato per un effetto pelle su **mobili e arredamento interno per l'industria e il commercio.**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Codice articolo**

**2429000210**

**Indicazioni generali**

Smalto decorativo trasparente monocomponente a base di solventi per superfici ad effetto pelle. Il prodotto è formulato senza l'aggiunta di solventi aromatici.

**Caratteristiche particolari e norme**



- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

**Campi d'impiego**



- Per ottenere un effetto pelle
- Per la verniciatura di superfici di mobili e arredamento d'interni esposti ad una sollecitazione forte, come ad esempio superfici d'appoggio di cucine e zone giorno, bagni, uffici, nel settore degli edifici, elementi frontali e superfici costantemente visibili, superfici sfruttate di sedie/panche e superfici non costantemente visibili (ad eccezione dei piani di tavoli). Campi di utilizzo II – IV secondo ÖNORM A 1610-12.
- Utilizzo in combinazione con un sistema di finitura adatto.

### LAVORAZIONE

**Istruzioni di lavorazione**



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- L'effetto si crea durante il processo di essiccazione. Si basa sulla diversa tensione di essiccazione tra Pigmopur e Aduro Crackle-Effect Base.
- La delicatezza dell'effetto è influenzata dal quantitativo di applicazione: Un quantitativo minore crea un effetto più tenue, mentre un quantitativo maggiore genera un effetto più grezzo.
- Per ottenere un effetto uniforme, è necessario applicare un quantitativo uniforme di prodotto.
- Aduro Crackle-Effect Base è consigliato solo per le parti di piccole dimensioni, in quanto è difficile ottenere un effetto uniforme su grandi superfici.
- Prego, consultare la nostra direttiva **ARL 131 - Direttive di lavoro per vernici poliuretaniche per mobili.**

**Metodo di applicazione**

10% 80019

Procedura di applicazione	Pistola a tazza
Ugello (ø mm)	1,8
Pressione spruzzo (bar)	2 - 3
Diluizione	DD-Verdünnung 80019
Quantitativo d'aggiunta del diluente in %	ca. 10
Viscosità (s) coppa 4 mm, 20 °C	ca. 40
Quantità di applicazione (g/m <sup>2</sup> )	80 - 120

La forma e la natura del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

**Tempi di essiccazione**

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



1h

Sovraverniciabile	1 ore
-------------------	-------

Essiccazione intermedia: min. 1 fino ad un massimo di 3 ore, senza carteggiatura intermedia.

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

**Pulizia degli utensili**

Con DD-Verdünnung 80019 o Waschverdünnung 80077 subito dopo l'uso.

**CICLO DI VERNICIATURA****Fondo**

Superfici trattate con Pigmopur 2406 nella tonalità desiderata.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Anche il tempo di essiccazione dello strato di Pigmopur è determinante per l'effetto. La verniciatura con Aduro Crackle-Effect Base deve avvenire dopo un tempo di essiccazione compreso tra minimo 2 e massimo 5 ore senza carteggiare.

**Effetto pelle**

Applicazione uniforme di Aduro Crackle-Effect Base.

**Finitura**

Dopo circa 1 - 3 ore, verniciare con Pigmopur 2406 nella tonalità desiderata.

Per ottenere una buona resistenza meccanica e chimica, le superfici con effetto pelle vengono verniciate dopo altre 3 - max. 8 ore, senza carteggiatura intermedia, con una vernice spray incolore, come Pigmotop 25361 segg. o Legnopur 26211 segg., con il grado di brillantezza desiderato. Quantità di applicazione 80 - 100 g/m<sup>2</sup>

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

### Pulizia e manutenzione

Pulizia con Clean-Möbelreiniger 96490. Manutenzione con Clean-Möbelpflege Plus 7222.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

## INDICAZIONI PER GLI ORDINI

### Confezioni


1 kg, 4 kg

### Prodotti complementari

DD-Verdünnung 80019  
 Waschverdünnung 80077  
 Pigmopur 2406  
 Pigmotop 25361 sgg.  
 Legnopur 26211 sgg.  
 Clean-Möbelreiniger 96490  
 Clean-Möbelpflege Plus 7222

## ULTERIORI INDICAZIONI

### Durata / magazzinaggio



Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

### Dati tecnici

Viscosità di fornitura ca. 40 - 50 secondo DIN 53211 (coppa da 4 mm, 20 °C)

### Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare ispirare gli aerosoli di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).