

Aduro Vetrosatin

2531 000130

Matný lak na báze rozpúšťadiel na lakovanie skla pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis

Bezfarebný 2-zložkový polyuretánový matný lak na báze rozpúšťadiel na dosiahnutie efektu mliečneho skla na skle, určený pre vlhké miestnosti.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+



Oblasti použitia



- Na lakovanie skla, ktoré je vhodné aj do vlhkých miestností (napr. ľavých strán sprchovacích stien a tomu podobné). Použiteľný ako krycí lak na odsúhlasenom základe.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pre použitím premiešať
- Prosím, dodržujte naše „Pracovné smernice pre PUR- laky“ a naše „Pracovné smernice pre lakovanie skla PUR- lakmi pre vlhké miestnosti“.
- Nakoľko sú na trhu sklá rôznej kvality a povrchových vlastností, je potrebné pred samotným lakovaním vyhotoviť vzorku na originálnom skle so zodpovedajúcim lakom a po cca 3 dňoch schnutia pri izbovej teplote vykonať kontrolu prílnavosti.
- Odolnosť celkového výrobku voči vode, potrebná vo vlhkých oblastiach sa dosiahne po min. 7 dňoch schnutia pri izbovej teplote.
- Celý postup musí byť vykonaný v priebehu jedného dňa

Množstvo prídavku



20 % 82019

100 hm. dielov Aduro Vetrosatin 2531 000130
20 hm. dielov ADLER PUR-Härter 82019

Aduro Vetrosatin 2531 000130 sa môže používať výlučne s tvrdidlom ADLER Pur-Härter 82019 a v uvedenom pomere miešania. Odchýlky vedú k poruchám filmu a prílnavosti.

Doba spracovateľnosti




1 pracovný deň

Ďalšie predlžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

12-16 (nahrádza 02-16) ZKL 2531

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydáním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Spôsob nanášania

10 – 15 %

Spôsob nanášania	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	1,8 – 2,0
Striekací tlak (bar)	3 – 4
Riedenie	ADLER DD-Verdünnung 80019
Prídavok riedenia v %	10 - 15
Viskozita (s) 4 mm pohár, 20°C	cca 18
Množstvo nánosu (g/m ²)	80 - 120
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a stratách pri striekaní	

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.


Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Dotykový test	po cca 5 hod.
Manipulovateľný a stohovateľný	po preschnutí cez noc

Uvedené údaje sú smerodajné. Schnutie je závislé od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia

ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo
ADLER Waschverdünnung 80077.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Tavené sklo – povrchová úprava „ohnivej strany“ (atmosférickej strany), ESG bezpečnostné sklo.
Optiwhite- sklo (biele sklo) odporúčame ako farebne neutrálny podklad.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

- Silno znečistené sklá očistiť ocotónom alebo ADLER Waschverdünnung 80077.
- Očistiť upravenú stranu skla s ADLER Clean—Glasreiniger 7214 000210. Tento krok je nevyhnutný, aby sa dosiahla dostatočná príľnavosť nasledujúcej povrchovej úpravy.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základná povrchová úprava**

Aduro Vetrobases 2500 000200
Medzischnutie: cca 3 – 5 hod.

Následná povrchová úprava

Aduro Vetrosatin 2531 000130

ČISTENIE & OŠETROVANIE**Čistenie & ošetrovanie**

Čistenie vlhkou handrou namočenou v jemnom čistiacom prostriedku pre domácnosť alebo neutrálnom čistiacom prostriedku, čistiace prostriedky určené na drhnutie nesmú byť použité.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

1 kg


Farebné odtiene/ škála lesku

Bezfarebný matný 2531 000200

Prídavné produkty

Aduro Vetrolbase	2500 000200
ADLER PUR-Härter	82019
ADLER DD-Verdünnung	80019
ADLER Clean-Glasreiniger	7214 000210
ADLER Waschverdünnung	80077

ĎALŠIE POKYNY

Životnosť/skladovanie

Min. 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Technické údaje

Viskozita zmesi cca 24 +/- 2 s podľa DIN 53211
(4-mm-pohár, 20°C)

Technicko-bezpečnostné údaje

Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Produkt je určený iba na priemyselné a remeselné spracovanie.

Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosólu. Nutné správne použiť ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).
