


**ADLER Alu-Silber-Siliconbronce**
**54802**


25 % 80001

<b>Popis výrobku:</b>	Lak na báze silikónovej živice pre interiér a exteriér, odolný voči vysokým teplotám až do 400°C, po vypálení pri cca 200 °C odolný voči oderu.	
<b>Oblasť použitia:</b>	rúry na peci, sporáky, ozdoby (ornamenty) na kachliach, ochranné mriežky, grily, časti automobilov a motorov	
<b>Spôsob aplikácie:</b>	natieranie, striekanie Pred spracovaním dobre premiešať	
<b>Príprava podkladu:</b>	podklad musí byť nosný, čistý a bez mastnoty. Uvoľnené nenosné nátery odstrániť	
<b>Vrchné lakovanie:</b>	2x natrieť	
<b>Stupne lesku:</b>	zamatový mat (po vypálení)	
<b>Riedenie:</b>	pre natieranie neriediť Pre striekanie zriediť s cca 25% ADLER Nitroverdünnung 80001	
<b>Teplota spracovania objektová teplota:</b>	min +5 °C .	
<b>Čas sušenia (20°C):</b> (100 µm mokry film)	prach sa nelepí vytvrdnutý	po cca 30 min. po vypálení od 200 °C
<b>Pracovné náradie:</b>	čistiť s ADLER Nitroverdünnung 80001	
<b>Balenie:</b>	125 ml	
<b>Výdatnosť:</b>	obsah balenia stačí pre cca 1 m <sup>2</sup>	
<b>Farebné odtiene:</b>	Silber( strieborný) 54802	
<b>Skladovanie:</b>	v suchu, nie v mraze Otvorenú plechovku dobre uzavrieť	
<b>Techn. bezpečnostné údaje:</b>	<b>Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!</b>	