


ADLER Aqua-Alpin

11451 ff



Popis

Vodou ředitelné mořidlo jehličnanů na bázi syntetických speciálních barviv v kombinaci s mikronizovanými pigmenty pro starobyle působící, markantně pozitivní obraz moření.

Všechny barevné odstíny se dají navzájem míchat a v případě potřeby se dají zesvětlit pomocí **ADLER Aqua-Alpin Farblos 11451** (bezbarvý).

Oblasti použití

Speciální výrobek pro broušené, okartáčované, sekané, hrubě obrobené a hoblované dřevo jehličnanů, jako např. smrku nebo jedle, pokud se má v jednom pracovním postupu dosáhnout starobyle působící, markantně pozitivní obraz moření.

ADLER Aqua-Alpin je vhodný jak pro přelakování vodou ředitelnými ADLER Laky na nábytek, tak i ADLER Laky na nábytek obsahujícími rozpouštědlo.

Zpracování

Okartáčované, sekané, hrubě obrobené nebo hoblované plochy se moří bez dalšího předběžného zpracování. Hladké plochy obrousit se zrnitostí 120. Prospěšné je namočení broušeného dřeva a po uschnutí hladký brus se zrnitostí 120.

Jehličnany bohaté na pryskyřici jako sosna nebo borovice limba nejprve zbavit pryskyřice (srov. Pracovní směrnice pro zbavování pryskyřice) a přebrousit se zrnitostí 120.

ADLER Aqua-Alpin před a během zpracování dobře zamíchat. Mořidlo nanést rovnoměrně a s malým přebytkem (cca 50-70 g/m², podle druhu předúpravy a druhu dřeva), nanést stříkáním (tlakovzdušné stříkačky: velikost trysky 1,5 mm, tlak pro stříkání 1,5-2,5 bar), takže se plochy jeví jako **lehce mokré**. Nanosení mořidla nízkotlakovým přístrojem Airmix nebo Airless je rovněž možné. U ploch malých rozměrů může být mořidlo nanášeno také štětcem nebo houbou.

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C): cca 12 hodin, nejlépe přes noc. Pozitivní efekt se rozvine v první fázi schnutí (cca 30 min), během které se nesmí provést žádné podporované schnutí oběhovým vzduchem.

Uschlé plochy je nejlépe nalakovat laky ADLER PUR nebo laky ředitelnými vodou matně nebo tupě matně. Pokud se má novému dřevu propůjčit charakter starého dřeva, doporučuje se po moření použít ADLER PUR-Antiscratch HQ G10 26321, zředěný se 30 % ADLER DD-Verdünnung (rozředění) 80019, nebo ADLER PUR-Natureffekt (přírodní efekt) 26131. Méně opotřebované plochy mohou být také přepracovány vodou ředitelným voskem nebo voskem na základě rozpouštědla.

11-09 (nahrazuje 09-08)

Prosím, obraťte.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbyvají touto verzí platnosti. Změna velikostí plechovek, barevných tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Druh dřeva **Lärche (modřín)** obsahuje látky rozpustné ve vodě, které se aktivují lakováním vodou ředitelnými laky na nábytek. Aby se předešlo porušení filmu (to může být různě silně výrazné podle původu dřeva), doporučujeme proto při lakování **Lärche (modřínu)** a **jiných dřevin bohatých na látky** vodou ředitelnými laky na nábytek natřít základní barvou ADLER PUR-Primer 25291 (dbejte na technickou směrnici ADLER PUR-Primer základ!).

Před začátkem moření se musí vždy provést zkouška moření na originálním dřevu a musí být přelakováno zvoleným lakem, aby bylo možné posoudit konečný barevný odstín. Pro jednu zakázku použít pouze mořidlo stejné várky.

ADLER Aqua-Alpin se nesmí skladovat v kovových nádobách, neboť se může změnit barevný odstín. Nedávat zpátky do nádoby s originálním mořidlem mořidlo ze stříkačky nebo mořidlo znečištěné prachem ze dřeva.

Dbejte, prosím, na naše „**Pracovní směrnice pro moření dřeva**“ a na **Bezpečnostní list**.

Vydatnost

cca 8 m²/l na nátěr, podle formy mořených částí.

Další pokyny

Zředění a zesvětlení	ADLER Aqua-Alpin Farblos (bezbarvý) 11451
-----------------------------	---

Forma dodávky

1 l, 5 l

Skladování

V chladu, ale chránit před mrazem

Trvanlivost

1 rok v originálních uzavřených nádobách

Barevné odstíny

Farblos (bezbarvý)	11451
Adelboden (ušlechtilá podlaha)	11452
St. Anton	11453
Schladming	11454
Wengen	11455
Gröden	11456
Sölden	11457
Chamonix	11458
Cortina	11459