


**ADLER Aqua-Alpin****11451 ff****Popis výrobku**

Vodou riediteľné moridlo pre ihličnaté dreveny na báze syntetických špeciálnych farbív v kombinácii s mikronizovanými pigmentami pre antický, výrazne pozitívny moriaci efekt.

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a zosvetiteľné použitím **ADLER Aqua-Alpin farblos 11451**.

**Oblasť použitia**

Špeciálny produkt na brúsené, kartáčované, štiepané, hrubo opracované a hobľované ihličnaté dreveny, ako napr. smrek alebo jedľa, keď má byť v jednom pracovnom kroku docielený antický, výrazne pozitívny moriaci efekt.

ADLER Aqua-Alpin je vhodný na prelakovanie s vodou riediteľnými lakmi ako aj rozpúšťadlovými ADLER nábytkovými lakmi.

**Spracovanie**

Kartáčované, štiepané, hrubo opracované alebo hobľované plochy sa namoria bez ďalšej predprípravy. Hladké plochy vybrúsiť zrnitosťou 120. Vodovanie vybrúseného dreva a po vysušení brúsenie zrnitosťou 120 je výhodou.

Ihličnaté dreveny bohaté na živicu ako borovica alebo limba najprv zbaviť živice (viď. smernice na odstránenie živice) a potom vybrúsiť zrnitosťou 120.

ADLER Aqua-Alpin pred a počas spracovania dobre premiešavať. Moridlo nanášať striekaním rovnomerne a s malým nadbytkom (cca. 50-70 g/m<sup>2</sup>, podľa spracovania a druhu dreva), (nízkotlakové striekanie: veľkosť dýzy 1,5 mm, striekací tlak 1,5-2,5 barov)- plochy sa javia **ľahko vlhké**. Takisto je možný nános s Airmix- alebo Airless-nízkotlakovým zariadením. Pri malo rozmerných plochách môže byť moridlo nanesené aj so štetcom alebo so spongiou.

**Čas sušenia** (teplota miestnosti 20°C)

cca. 12 hodín, najlepšie cez noc. Pozitívny efekt sa vytvára počas prvej fázy sušenia (cca. 30 min.), počas ktorej nesmie dôjsť k urýchlenému sušeniu vzduchom.

Prosím obráťte

11-09 (nahrádza 09-08)

 Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

## Pokračovanie

Vysušené plochy prelakovať najlepšie s ADLER PUR- alebo vodouriediteľnými lakmi matnými až hlboko matnými. Ak má nové drevo vyzerat' ako staré, odporúčame po morení naniest' ADLER PUR-Antiscratch HQ G10 26321, zriedený s 30% ADLER DD- Verdünnung 80019, alebo ADLER PUR-Natureffekt 26131. Menej namáhané plochy môžu byť upravené aj s vodou riediteľnými alebo rozpúšťadlovými voskami.

**Smrekovec** obsahuje vodou rozpustné extraktívne látky, ktoré sa aktivujú prelakovaním vodouriediteľnými nábytkovými lakmi. Aby sme zabránili chybám lakového filmu (môžu byť rozdielne silné v závislosti od pôvodu dreva), odporúčame pri lakovaní **smrekovca a iných drevín bohatých na extraktívne látky** s vodou riediteľnými nábytkovými lakmi predzákladovať plochy s ADLER PUR-Primer 25291 (dbať na technický list )

**Pred začatím morenia má byť vykonané skúšobné morenie na originálnom dreve a prelakovanie s plánovaným lakom -na posúdenie konečného farebného odtieňa. Pre jednu zákazku používať iba moridlo rovnakej šarže.**

ADLER Aqua-Alpin nesmie byť skladovaný v kovových nádobách, pretože tým by sa mohol zmeniť farebný odtieň. Moridlá zo striekacej pištole znečistené dreveným prachom nenalievat' naspäť do nádoby s originálnym moridlom.

Dbajte na „ **Pracovné smernice pre morenie dreva**“ ako aj na **kartu bezpečnostných údajov**.

**Výdatnosť**cca. 8m<sup>2</sup>/l na nános, podľa veľkosti morených dielcov.**Ďalšie upozornenia****riedenie a zosvetlenie – ADLER Aqua-Alpin Farblos 11451****Balenie**

1L, 5L

**Skladovateľnosť** 1 rok v originálne uzavretých nádobách  
V chlade, ale nie v mraze**Farebné odtiene:**

Farblos – bezfarebný	11451
Adelboden	11452
St. Anton	11453
Schladming	11454
Wengen	11455
Gröden	11456
Sölden	11457
Chamonix	11458
Cortina	11459