


ADLER Aqua- Reisslackgrund farblos

30010



Popis

Špeciálne namiešaný, vodouriediteľný bezfarebný základný lak pre docielenie plôch s trhaným efektom. Pojivová báza: homopolysacharid.

Oblasť použitia

V kombinácii s vonkajšími disperznými farbami, ako napr. Adler Acrylcolor, a bezfarebnými lakmi, napr. Adler Pigmotop pre všetok interiér.

Spracovanie

Viskozita pri dodávke	20 ± 2 s podľa DIN 53211 (4 mm pohárik, 20°C)
Viskozita pri spracovaní	natieranie viskozita dodávky
	nízkotlakové striekanie (1,8 mm dýza, 4 bary) viskozita dodávky
Podklady	Namorené alebo nenamorené ihličnaté a listnaté dreviny. Pre morenie týchto drevín odporúčame systémy vodouriediteľných moridiel Adler, ktoré sú zladené s požiadavkami pri prelakovaní vodouriediteľnými lakmi; čas sušenia pri izbovej teplote: 5 hodín Rešpektujte, prosím, technické listy!
Nanášanie	Podľa savosti podkladu natrieť 1-2x (dodržať čas sušenia medzi nánosmi asi 2-3 hodiny) alternatíva: 2 nástreky, každý asi 100 g/m ²
Čas sušenia	asi 5 hodín pri izbovej teplote
Vrchný lak	1x plynulo prestriekať Adler Acrylcolor v požadovanom odtieni bez následného rozotrenia.
Efekt trhaného laku	Vznik trhaného sieťového obrazu vo vrchnom laku nastane počas sušenia. Je založený na rozdielnom napätí pri sušení základného a vrchného laku. Potrhaný obraz je ovplyvnený množstvom nánosu. To platí pre nanášané množstvo Aqua Reisslackgrund ako aj pre Acrylcolor. Pre docielenie jednotného obrazu potrhania je nevyhnutné rovnomerné množstvo nánosu.
Čas sušenia	Sušenie cez noc pri izbovej teplote.
Lak pre prelakovanie	Na dosiahnutie dobrej mechanickej a chemickej odolnosti sa plochy upravené s Aqua Reisslackgrund prelakujú 1x s bezfarebným lakom, napr. 1x cca 80 g/m ² Adler Pigmotop

Prosím obráťte

07-03 (nahrádza 04-02)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

	v požadovanom stupni lesku.
--	-----------------------------

Charakteristika

Riedenie	vodou pracovné náradie vyčistite teplou vodou, striekacie nástroje dodatočne opláchnite acetónom
Bezpečnostné upozornenia	Rešpektujte bezpečnostný dátový list

Balenie 5 kg