

ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß (fondo riempitivo bianco)

31010



Descrizione del prodotto

Fondo riempitivo, diluibile all'acqua, a base di dispersioni poliaccriliche-poliuretaniche. Molto pieno ed ottimamente carteggiabile, buona stabilità su superfici verticali.

Campi di utilizzazione

- Fondo riempitivo, molto pieno, per superfici laccate a poro chiuso di mobili e rivestimenti all'interno, quando si desidera un sistema di verniciatura, diluibile all'acqua.
- Superfici adatte: pannelli truciolari impiallacciati, pannelli truciolari ricoperti di resina melaminica, pannelli MDF ricoperti di resina melaminica, pannelli MDF pretrattati con una mano di ADLER Aquasoft CFB, legno massiccio.
- Grazie alla buona stabilità su superfici verticali è particolarmente adatto per elementi profilati e listelli.

Lavorazione

Viscosità del prodotto	80 ± 5 s secondo la normativa DIN 53211 (ugello di diametro di 4 mm, 20 °C)
Viscosità per l'applicazione	<p>Applicazione airless con preatomizzatore/airmix (0,28-0,33 mm, 100 - 120 atm/1 - 2 atm) ca. 80 s - non diluito</p> <p>Applicazione con aerografo (ugello di 2 mm, 3 - 4 bar) 65-80 s - senza diluire o diluito con 5% di acqua</p>
Quantità di applicazione	ca. 200 g/m ² per mano; per ottenere superfici molto piene è necessario applicare 2 mani di PUR-Spritzfüller con carteggiatura intermedia. Quantitativo massimo complessivo applicato: 750 g/m ² .
Tempo di essiccazione	Dopo aver applicato la prima mano del Fondo riempitivo e ca. 5 ore di essiccazione, effettuare una leggera carteggiatura con grana 280. Dopo l'applicazione della seconda mano del Fondo riempitivo va rispettato un tempo di essiccazione di almeno 12 ore (temperatura ambiente) prima.
Temperatura minima per la lavorazione	Una temperatura di almeno 15° C è necessaria per il prodotto, il supporto e per il locale.
Carteggiatura intermedia	Grana 280 - 320 La carteggiatura intermedia va effettuata immediatamente prima dell'applicazione della finitura per ottenere un buon aggrappaggio intermedio.
Finitura	ADLER Pigmocryl CFB nella tonalità desiderata

04-09 (sostituisce 07-03)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Tel. +43-5242-6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/l'utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Laccatura dei pannelli MDF

I pannelli MDF carteggiati - prima dell'applicazione del fondo ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß vanno trattati con una vernice isolante (p.e. ADLER Aquasoft CFB).

Un tempo di essiccazione per una notte della vernice isolante garantisce un buon effetto isolante e una buona stabilità del fondo seguente.

Se il tempo di essiccazione intermedia di 3 giorni non viene superato, non è necessario e nemmeno consigliato carteggiare la mano di vernice isolante (pericolo di carteggiare troppo l'isolante!).

Consultare le nostre "**Indicazioni generali per la lavorazione di vernici per legno, diluibili all'acqua**" nonché la nostra **Scheda di sicurezza**.

Caratteristiche

Diluyente	acqua
Durata del prodotto	6 mesi - proteggere dal gelo

Tonalità

ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß 31010

Confezioni

6 kg, 32 kg, 150 kg, 800 kg