

Aquafix S

8110

Structuurpasta voor watergedragen coatings voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

91201

Algemeen

Structuurpasta voor kleurloze en gepigmenteerde, watergedragen ADLER-meubellakken of Aquawood venster- en voordeurproducten, Polycolor 2K SQ of ADLER Print-Protect voor het verkrijgen van oppervlakken met structuur. Het product heeft geen invloed op de oppervlaktekwaliteit van de lak (chemische en mechanische bestendigheid).

Toepassingsgebieden



Voor slijtvaste oppervlakken met structuureffect overal in het interieur en in overdekte ruimtes buiten.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Roer Aquafix S (8110) voorzichtig door de niet-uitgeharde en onverdunde lak; voeg vervolgens verharder en de benodigde hoeveelheid verdunner toe.
- Gemengde lakken en beitsen moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Aquafix S (8110) leidt, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid, tot een merkbare glansvermindering van de originele lak.
- Het aflakken van laklagen met Aquafix S (8110) is mogelijk (zonder tussenschuurgang, binnen 24 uur); de structuur wordt echter gereduceerd.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsstoringen.

Toe te voegen hoeveelheid

Max. 4 - 8 gewichtsprocent op lak.

Afhankelijk van het coatingsysteem worden de volgende aanvullende hoeveelheden aanbevolen:


Watergedragen ADLER-meubellakken zoals bv.: Bluefin Unistar (2965) Bluefin Pigmocryl NG G30 (3203) Bluefin Pigmocryl NG G40 (3204) Bluefin Pigmocryl NG G50 (3205)	5 %
Aquawood Protor-Finish D (5808) en Aquawood Protor-Finish L (5809) Aquawood Protect (5128) Aquawood Diamond-Top D (5090) en Aquawood Diamond-Top L (5196) Polycolor Top 2K (5082) ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171)	tot max. 8 %
Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro RS 20 (5045) of Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Finapro 20 (5101)	tot max. 4 %

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)

De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Aquafix S (8110).

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

250 g, 650 g, 1 kg

Fijnheden

Aquafix S Grob (91201)

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.