

Arova Aqua-Toner F

9006

Farbstoffkonzentrate auf Wasserbasis für **Industrie** und **Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG


Produktnummer(n)

89154 ff

Allgemeines

Wasserbasierende Farbstoffkonzentrate zum Tönen von wasserbasierten Arova Beizsystemen.

Anwendungsgebiete



Abtönen von wasserbasierten Arova Beizsystemen gemäß **ARL 113 - Abtönanleitung für Arova Beizsysteme.**

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Auf Grund der hohen Konzentrationen ist das Tönen von Beizen mit Arova Aqua-Tonern nur für erfahrene Anwender zu empfehlen.
- Nur in Kombination mit den von Fa. ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien verwenden.
- Produkt nicht als Beize verwenden!
- Beachten Sie bitte unsere **ARL 113 – Abtönanleitung für Arova Beizsysteme.**
- Zugabemenge auf Beize:
Gesamtmenge der Arova Aqua-Toner: max. 20 Gew.-% in Abhängigkeit zum gewählten Beizsystem.
- Gut einrühren!
- Mit Arova Aqua-Tonern abgetönte Beizen können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Vor Beginn der Beizarbeiten soll stets auf dem Originalholz eine Probebeizung durchgeführt und mit dem vorgesehenen Lack überlackiert werden, um den Endfarbton beurteilen zu können.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

5 l, 1 l (je nach Farbton)

Farbtöne/Glanzgrade**Standardfarbe(n):**

Braun (89154)
 Braun (89160)
 Schwarz (89720)
 Gelb (89724)
 Rot (89726)
 Gelb (89730)
 Orange (89732)
 Rot (89733)
 Braun (89734)
 Schwarz (89735)
 Blau (89736)

Dieses technische Merkblatt gilt für alle Farbtöne der Arova Aqua-Toner F (9006) und Farbtonnummer.

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.



Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewährleistet.