

Arova Positiv Ultra

1360

Moridlo na ihličnaté dreveny na báze vody pre výrazne pozitívny obraz morenia, pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis


Moridlo na báze vody pre brúsené, vykefované, tesané, hrubo opracované ihličnaté dreveny s pozitívnym efektom, ak má byť v jednom pracovnom kroku docieľený výrazný pozitívny obraz morenia. Vysoká svetlostálosť vďaka špeciálnym farbivám a mikronizovaným pigmentom pre výrazný pozitívny obraz morenia. Produkt je prelakovateľný vodouriediteľnými a rozpúšťadlovými lakmi na drevo.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+


Oblasti použitia



- Na lakovanie silno namáhaných plôch nábytku a interiérového zariadenia ako napr. dosky stolov a odkladacie plochy v kuchyni a obytných miestnostiach, kúpeľniach, kanceláriách a objektoch, čelné plochy a stále viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie stále viditeľných plôch. Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Použitie v kombinácii s vhodným krycím lakovacím systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pre použitím a počas spracovania dobre premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť min. +15 °C.
- Produkt zo striekacej pištole alebo znečistený drevným prachom nevlievať späť do nádoby.
- Nános moridla s Airmix- alebo Airless- nízkotlakovým prístrojom je možný. Náter štetcom alebo spongiou sa odporúča iba na plochách malých rozmerov.
- Typ drevín s nižšou savosťou si vyžadujú menšie množstvo nánosu ako typy drevín s výraznou savosťou.
- Rôzne druhy drevín ako smrekovec, limba atď. obsahujú vo vode rozpustné extraktívne látky, ktoré sa aktivujú prelakovaním vodouriediteľnými lakmi na nábytok. Aby sa zabránilo sfarbeniu alebo fľakom, odporúčame pri **drevinách bohatých na extraktívne látky** predzákladovať s ADLER PUR-Primer 25291.
- Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa mení farebný odtieň.

- Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre morenie dreva**“.
- Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	1,5 – 1,8
Striekací tlak (bar)	1,5 – 2,5
Množstvo nánosu (g/m ²)	50 - 70
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	6 - 8
¹⁾ Výdatnosť vrátane strát pri striekaní	

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Prelakovateľný lakmi na báze vody	po cca 5 hod.
Prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	po cca 12 hod. najlepšie cez noc

Pozitívny efekt sa tvorí v prvej fáze schnutia (cca 30 min.), počas ktorej nesmie prebehnúť žiadne urýchlené schnutie okolitým vzduchom.

Uvedené údaje sú smerodajné. Schnutie je závislé od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).

Čistenie náradia



Ihneď po použití vodou alebo s ADLER Aqua-Cleaner 80080 (riedený vodou v pomere 1:1).

PODKLAD

Druh podkladu

Ihličnaté dreviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Prebrúsiť zrnitosťou 120, prekefovať, otesať, hrubo opracovať alebo ohobľovať.

Ihličnaté dreviny bohaté na živicu ako borovica alebo limba zbaviť živice a následne prebrúsiť zrnitosťou 120.

Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre odstránenie živice**“.

Prekefované, otesané, hrubo opracované alebo ohobľované plochy namoriť bez ďalšej úpravy.

Odporúča sa navodované drevo po preschnutí jemne prebrúsiť zrnitosťou 120.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla

1 x rovnomerne a so značným prebytkom pozdĺž drevných vlákien tak, aby sa plocha zdala byť jemne mokrá.

Moridlo neroztierať.

Následná povrchová úprava

2 x nalakovať s ADLER lakom na nábytok, s medzibrúsením laku.

Prelakovateľné ako vodouriediteľnými tak aj rozpúšťadlovými ADLER

lakmi na nábytok. Pre svetlé a farebné odtiene moridla odporúčame zásadne použiť svetlostále laky ako napr. ADLER Legnopur 26211 ff alebo ADLER Aqua-Resist 30460 ff. Ak sa nepoužije svetlostály typ laku, je treba počítať s tým, že výsledný farebný odtieň sa bude nepatrne zdať žltý; časom sa tento efekt ešte zosilní.

Použitie ADLER DD-Isoliergrund 25103 nie je možné.

Ak má byť novému drevu dodaný charakter starého dreva, odporúča sa po namorení použiť ADLER PUR-Antiscratch HQ G10 26321, riedený s 30 % ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo ADLER PUR-Naturmatt 26132. Menej namáhané plochy môžu byť opracované aj vodouriediteľnými alebo rozpúšťadlovými voskami.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia

1 l; 5 l

Farebné odtiene/ stupne lesku



Bezfarebný	1360 400100	Kosodrevina	1360 056007
Kremeň	1360 056000	Smrek močiarny	1360 056008
Jedľa	1360 056001	Teak starý	1360 056009
Smrek starý	1360 056002	Smrek varený	1360 056010
Smrek sivý	1360 056003	Medená hnedá	1360 056011
Sivá	1360 056004	Červenohnedá	1360 056012
Smrek lesný	1360 056005	Tmavohnedá	1360 056013
Céder	1360 056006	Pálený smrek	1360 056014

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a podľa potreby riediteľné s Arova Positiv-Ultra Farblos (bezfarebný) 1360 40010.

Pri silnom riedení môže dôjsť k značnej zmene sfarbenia dreva. Dôvodom je vlastná farba dreva a časom prirodzené zažltnutie dreva.

Pre začatím morenia je vždy potrebné zhotoviť vzorku na originálnom podklade a prelakovať určeným lakom a posúdiť tak výsledný farebný odtieň.

Pre jednu objednávku použiť iba moridlo rovnakej šarže.

Prídavné produkty

ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff
ADLER PUR-Primer 25291
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff
ADLER Aqua-Cleaner 80080

ĎALŠIE POKYNY

Životnosť/skladovanie



Min. 1 rok v originálne uzavretom obale.

Skladovať v chlade, no nie mraze.

Technicko-bezpečnostné údaje



Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Produkt je určený iba na priemyselné a remeselné spracovanie.

Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosólu. Nutné správne použiť ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).