

Aviva Schutzanstrich

4073

Kleurloze bescherm laag voor intensief belaste binnenmuren, voor doe-het-zelf en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Een diffusie-open, kleurloze bescherm laag, speciaal voor intensief belaste oppervlakken binnenshuis, naar keuze glanzend of mat. De bescherm laag verbetert de mechanische weerstand en zorgt ervoor dat het oppervlak zeer goed te reinigen is.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM EN 13300**
Natte slijtvastheid: R-klasse 1



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden




Bijzonder geschikt voor ruimtes met sterk belaste oppervlakken binnenshuis, zoals trappenhuisen, keukens, kinderkamers enz.

Niet geschikt voor horizontale oppervlakken die zijn blootgesteld aan water.

VERWERKING


Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Breng nat-in-nat in één keer aan om aanzetten te vermijden.
- De zichtbaarheid van retouches in het oppervlak is afhankelijk van vele factoren en is daarom onvermijdelijk (BFS-gegevensblad 25). Bij retouches op grotere schaal moet materiaal met dezelfde consistentie en hetzelfde chargenummer en hetzelfde gereedschap worden gebruikt.
- De kleur en de compatibiliteit evenals de hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testoppervlakken.
- Strijk de met de kwast geverfde gebieden goed uit en ga dan in één richting met de roller over het oppervlak.

- Bedek zorgvuldig de gebieden die niet gecoat moeten worden en plak ze af. Verwijder verfspatten direct met water.

Opbrengtechniek

0-5% H₂O

	Kwasten	Rollen
Verdunner	Water	
Toevoeging van verdunner (%)	0 - 5	
Rendement per toepassing (m ² /l)	6 - 8	

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtig.)



Overschilderbaar	6 uur(en)
------------------	-----------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

De film bereikt zijn maximale eigenschappen na ongeveer 4 weken.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van achtergebleven productrestanten adviseren wij Clean Abbeizer-Express (8313).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Aviva-muurverven op dispersiebasis, oude intacte dispersielagen, minerale pleisters, gipspleisters en beton.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen enz. en vrij van stof zijn en moet worden gecontroleerd op geschiktheid voor coating.

Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen.

Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Actuele BFS gegevensbladen

Ondergrondvoorbereiding

Verwijder vet- of oliehoudende onzuiverheden grondig met Clean Multi-Entfetter (7233).

Voor schone, zwak zuigende, droge en draagkrachtige ondergronden is geen voorbehandeling vereist.

Behandel schimmelaanslag binnen met Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) of Aviva Fungisan (8308).

COATINGOPBOUW

Grondlaag

Indien nodig Aviva Terra Ultra-Weiß (4024), Aviva Ultra-Color SD (4050), Aviva Home-Weiß Plus (4071) of Aviva Home-Color (4063)


Aflaklaag

1 x Aviva Schutzanstrich (4073)

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen	11
Kleuren / glansgraden	Standaardkleur(en): Farblos, Glänzend (4073050252) Farblos, Matt (4073050253)
Toevoegingsproducten	Clean Abbeizer-Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Home-Color (4063) Aviva Home-Weiß Plus (4071) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Terra Ultra-Weiß (4024) Aviva Tiefengrund WV (4074) Clean Multi-Entfetter (7233) Aviva Ultra-Color SD (4050) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag	Minstens 3 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C). Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.
	
Technische gegevens	VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Aviva Schutzanstrich (Cat A/b): 100 g/l. Aviva Schutzanstrich bevat maximaal 30 g/l VOS.
GISCODE	BSW20
Verklaring van ingrediënten volgens VdL-RL 01	Water / Interfaciale additieven / Bevochtigingsmiddelen / Reologische additieven / Biociden / acrylharsen Bevat bronopol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken
Veiligheidstechnische informatie	Alleen volledig lege containers kunnen worden afgevoerd voor recycling, vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als verfafval op waterbasis, opgedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of huishoudelijk afval. Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.
