

## Aviva Terra Ultra-Weiß

4024

Premium interieurverf zonder conserveringsmiddelen voor doe-het-zelf-zaken en handel

### PRODUCTBESCHRIJVING

#### Algemeen

Hoogwaardige, zuiver witte, ademende muurverf voor verflagen op muren en plafonds binnen. Zeer goed retouchevermogen en uitstekend dekkingsvermogen met één verlaag. Het product is zeer zuinig in gebruik en gemakkelijk aan te brengen. Het is geurloos en bevat geen conserveringsmiddelen, oplosmiddelen of weekmakers. Grondstofzuinige productie, omdat de benodigde fossiele grondstoffen worden vervangen door hernieuwbare grondstoffen.

#### Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM EN 1062-1**  
Zeer waterdampdoorlatend, komt overeen met de klas V<sub>1</sub>
- **ADLER green product**  
getest volgens 3 categorieën: milieu, gezondheid & veiligheid en levensduur. Let ook op het duurzaamheidsgegevensblad.
- **ÖNORM EN 13300**  
(Test zonder verdunning)  
Natte slijtvastheid: R-Categorie 1  
Verborgen kracht: H<sub>10</sub>-Categorie 1 (bij 8 m<sup>2</sup>/l)  
Schijnen: G4 dofmt  
Maximale korrelgrootte: S1 Fine
- **Oostenrijks ecolabel (UZ 17)**
- **Cradle to Cradle Certified® Silver-gecertificeerd**  
Cradle to Cradle Certified® is de globale standaard voor producten die veilig, milieuvriendelijk en verantwoord geproduceerd zijn.
- **Gedeclareerd in baubook**  
Voldoet aan de criteria van "Baubook Ökologisch ausschreiben"
- **Franse verordening DEVL1104875A**  
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

#### Toepassingsgebieden




Voor alle witte verflagen op muren en plafonds in het gehele interieur.

Bijzonder geschikt voor woonkamers, slaapkamers, kinderkamers, kantoren, ziekenhuizen, kuuroorden, scholen, enz. die snel weer in gebruik moeten worden genomen.

## VERWERKING

### Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Breng nat-in-nat in één keer aan om aanzetten te vermijden.
- De zichtbaarheid van retouches in het oppervlak is afhankelijk van vele factoren en is daarom onvermijdelijk (BFS-gegevensblad 25).
- Bij het nabewerken van afdichtmiddelen kunnen scheuren en verkleuringen in de coating ontstaan. Vanwege het grote aantal afdichtingsproducten is het noodzakelijk om uw eigen tests uit te voeren om de hechting en verwerkingsresultaten in individuele gevallen te beoordelen.
- Door het hoge dekkingsvermogen is één laag meestal voldoende, zeker bij renovaties.
- Vanwege de conserveringsmiddelvrije formulering van het product worden schoon gereedschap, water en een aparte container aanbevolen voor verwerking, omdat anders de houdbaarheid van de resterende hoeveelheid aanzienlijk wordt verkort.
- Bedek zorgvuldig de gebieden die niet gecoat moeten worden en plak ze af.
- Verwijder verfspatten direct met water.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

### Opbrengtechniek



|                                      | Airless met luchtonder steuning<br>(Airmix®, Aircoat, enz.) | Kwasten | Rollen |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Spuitpistool Ø (mm)                  | 0,53 - 0,63                                                 | -       |        |
| Spuitpistool Ø (Inch)                | 0,021 - 0,026                                               | -       |        |
| Hoek spuittip (°)                    | 50                                                          | -       |        |
| Spuitdruk (bar)                      | 150 - 180                                                   | -       |        |
| Filter fijn (mm)                     | 200                                                         | -       |        |
| Verdunner                            | Water                                                       |         |        |
| Toevoeging van verdunner (%)         | 0 – 5                                                       |         |        |
| Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²) | 125 – 145                                                   |         |        |
| Rendement per toepassing (m²/l)      | 7 – 8                                                       |         |        |

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

**Droogtijden**

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Vervolcoating

ca. 3 - 4 h

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

**Gereedschap schoonmaken**

Onmiddellijk na gebruik met zeepwater.

Voor het verwijderen van achtergebleven productrestanten adviseren wij Abbeizer Express (8313).

**ONDERGROND****Soort ondergrond**

Voor absorberende minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, dekvloer enz. en gipsmaterialen evenals absorberende, vast hechtende oude verflagen.

**Ondergrondhoedanigheid**

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen enz. en vrij van stof zijn en moet worden gecontroleerd op geschiktheid voor coating.

Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen.

Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363

**Ondergrondvoorbereiding**

Repareer kleine scheurtjes, gaten of oneffenheden met een geschikte plamuur.

Verwijder vet- of oliehoudende onzuiverheden grondig met Entfetter (7233).

Voor schone, zwak zuigende, droge en draagkrachtige ondergronden is geen voorbehandeling vereist.

Behandel schimmelaanslag binnen met Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) of Aviva Fungisan (8308).

**Pleisters van mortelgroepen P II en P III:**

Laat nieuwe pleisters drie tot vier weken onbehandeld rusten. Geretoucheerde oppervlakken moeten goed worden uitgehard en uitgedroogd. Behandel indien nodig met fluorsilicaat. Op grof poreuze, licht zandende of absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV (4074).

**Gips en kant-en-klare pleisters van mortelgroepen P IV en P V:**

Schuur eventueel aanwezige sinterhuid weg. Op grof poreuze, licht zandende of absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV (4074).

**Gipskartonplaten (GKP):**

Schuur plamuurresten af en verwijder stof grondig. Grondlaag met Aviva Tiefengrund WV (4074) 1:1 met water verdund. Voor platen met in water oplosbare, verkleurende bestanddelen is een extra grondlaag met bv. Aviva Isolier-Weiß CT (4049) noodzakelijk. Neem BFS-gegevensblad nr. 12 in acht.

**Betonnen oppervlakken:**

Bij vuilafzettingen, scheidingsmiddelen of meelkorrellagen mechanisch of met hogedruk-waterstralen reinigen (in overeenstemming met de wettelijke voorschriften). Op grof poreuze, licht zandende of absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV (4074).

**Belastbare coatings:**

Bewerk matte, zwak absorberende coatings direct. Op grof poreuze, licht zandende of absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV (4074).

Glanzende of gladde ondergronden uitloggen, opruwen of schuren (zoals lak- en latexondergronden, gesinterde lagen)

**Lijmverven:**

Afwassen en Aviva Tiefengrund WV (4074) als primer aanbrengen.

**Een glanzende droging van Aviva Tiefengrund WV (4074) dient te worden voorkomen.**


**COATINGOPBOUW**

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grondlaag</b>  | Zie ondergrondvoorbereiding                                                                  |
| <b>Tussenlaag</b> | Indien nodig: 1 x Aviva Terra Ultra-Weiß (4024) onverdund of tot maximaal 5 % water verdund. |
| <b>Aflaklaag</b>  | 1 x Aviva Terra Ultra-Weiß (4024) onverdund of tot maximaal 5 % water verdund.               |

**AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**

|                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formaten van de verpakkingen</b> | 1 l, 3 l, 9 l, 15 l                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kleuren / glansgraden</b>        | <b>Standaardkleur(en):</b><br>Weiß (4024050063)<br><br>Het oppervlak mag uitsluitend met materiaal met hetzelfde chargennummer worden bewerkt om te garanderen dat de kleuren niet afwijken.         |
| <b>Toevoegingsproducten</b>         | Abbeizer Express (8313)<br>Aviva Fungisan (8308)<br>Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)<br>Aviva Tiefengrund WV (4074)<br><br>Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht. |

**OVERIGE AANWIJZINGEN**

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Houdbaarheid / opslag</b><br> | Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.<br><br>Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).<br><br>Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken. |
| <b>Technische gegevens</b>                                                                                          | VOS-gehalte: EU-grenswaarde voor Aviva Terra Ultra-Weiß (Cat.A/a): 30 g/l. Aviva Terra Ultra-Weiß bevat < 1 g/l VOS.                                                                                                                                             |
| <b>Verklaring van ingrediënten volgens VdL-RL 01</b>                                                                | Acryl dispersies / Anorganische witte en gekleurde pigmenten / water / Oppervlakte additief / Reologische additieven / Interfaciale additieven                                                                                                                   |
| <b>GISCODE</b>                                                                                                      | BSW10                                                                                                                                                                                                                                                            |

---

## Veiligheidstechnische informatie



Ook bij de verwerking van producten arm aan schadelijke stoffen moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Draag een veiligheidsbril als er kans is op spatten. Spoel bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water.

Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking en droging.

Tijdens het werken mag er niet gegeten, gedronken of gerookt worden.

Niet in de riolering, waterwegen of grond terecht laten komen.

Alleen volledig lege containers kunnen worden afgevoerd voor recycling, vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als verfafval op waterbasis, opgedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of huishoudelijk afval.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)** inzien.

---