

**Aviva Tiefengrund WV****4074000200**Fondo all'acqua per interno ed esterno per il **fai-da-te** e il **professionista****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO****Indicazioni generali**

Fondo dispersivo all'acqua di facile lavorazione, povero di odore, permeabile al vapore acqueo, buon potere penetrante. Compatta i supporti sabbiosi e eguaglia fondi minerali molto assorbenti o ad assorbimento non uniforme.

**Caratteristiche particolari e norme**

- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

**Campi d'impiego**

Per superfici minerali sabbiose e assorbenti, come intonaco, calcestruzzo, massetti e gessi per ambienti esterni ed interni.

**LAVORAZIONE****Istruzioni di lavorazione**

- Mescolare e agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per la lavorazione sono fra i 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.
- Applicazione preferibilmente con un pennello oppure una spazzola.
- Applicare una mano preliminare di Aviva Tiefengrund WV diluito 1:1 con acqua su pannelli in cartongesso.
- I supporti molto assorbenti vengono lavorate non diluito.
- Evitare l'asciugatura lucida.
- Elevata umidità dell'aria e/oppure temperature basse rallentano l'essiccazione.

**Metodo di applicazione**

Procedura di applicazione	A pennello
Diluizione	acqua
Rapporto diluente	fino a 1:1
Resa per mano (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup> non diluito	ca. 8
Resa per mano (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup> diluito	ca. 16

La forma e la natura del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

**Tempi di essiccazione**

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Verniciatura successiva	Dopo ca. 5 ore
-------------------------	----------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole (essiccazione troppo rapida).

**Pulizia degli utensili**

Con acqua subito dopo l'uso.

Per rimuovere i resti di vernice induriti si consiglia di utilizzare ADLER Abbeizer Express 8313000300.

**SUPPORTO****Tipo di supporto**

Per supporti minerali assorbenti come intonaci, calcestruzzi, massetti, ecc. e gessi, nonché per rivestimenti vecchi assorbenti e saldamente aderenti.

**Qualità del supporto**

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, ecc. e privo di polvere; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Si prega di osservare la norma ÖNORM B 2230, Parte 2.

Consultare anche il regolamento VOB, Parte C, DIN 18363, comma 3; Lavori di pittura e verniciatura.

I rivestimenti non portanti vanno eliminati accuratamente.

**Preparazione del supporto**

- Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.
- Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea. Carteggiare le sbavature della spatola e rimuovere accuratamente la polvere.
- Lasciare asciugare bene intonaci, calcestruzzo e massetti freschi per almeno 4 settimane. Pulire meccanicamente dallo sporco depositatosi, dalle sostanze distaccanti o dalle parti che non presentano un buon aggrappaggio.
- Rimuovere a fondo lo sporco grasso od oleoso con lo sgrassante ADLER Entfetter 80394.
- Lavare accuratamente le tempere.


**CICLO DI VERNICIATURA**

<b>Fondo</b>	1 x Aviva Tiefengrund WV 4074000200 Diluire con acqua in rapporto fino a 1:1 a seconda del potere assorbente.
<b>Applicazione finale</b>	Pitture murali Aviva, pitture per facciate ADLER o rivestimento per calcestruzzo ADLER.  Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI**

<b>Confezioni</b>	1 l; 5 l; 10 l
<b>Tonalità/gradì di brillantezza</b>	Farblos 4074000200

<b>Prodotti complementari</b>	ADLER Entfetter 80394 ADLER Abbeizer Express 8313000300
-------------------------------	------------------------------------------------------------

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durata / magazzinaggio**

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

<b>CODICE GIS</b>	BSW20
-------------------	-------

<b>Dati tecnici</b>	Contenuto COV	Valore limite UE per Aviva Tiefengrund WV (cat. A/h): 30 g/l (2010). Aviva Tiefengrund WV contiene < 1 g/l COV.
---------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicazioni tecniche di sicurezza**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Consegnare solo le confezioni completamente svuotate al sistema di riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa, resti induriti come vernici/smalti completamente essiccati oppure insieme ai rifiuti domestici.