

Clean Abbeizer-Express

8313


Universeel afbijtmiddel voor doe-het-zelf en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Zeer effectieve afbijtmiddel met gelstructuur, ook geschikt voor verticale oppervlakken. Bijzonder geschikt voor het verwijderen van oude, watergedragen raamcoatings. Verwijdert dankzij de lange open tijd zelfs dikke verflagen in één bewerking en is ook effectief bij veel 2-componentensystemen (vooraf testen). Het product bevat geen gechlloreerde koolwaterstoffen.


Toepassingsgebieden



Voor het afbijten van gecoate voorwerpen met een klein oppervlak, zoals houten ramen, voordeuren, meubels, leuning, kozijnen, beslag, enz.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Het wordt aanbevolen de materiaalcompatibiliteit op testoppervlakken te testen.
- Afdichtmiddelen en andere oplosmiddelgevoelige onderdelen moeten worden afgeplakt.
- Non-ferrometalen kunnen door Clean Abbeizer-Express (8313) verkleuren.
- Inwerktijd ca. 10 minuten per laag.
- De inwerktijd is afhankelijk van het type, de laagdikte, de verwerkingstemperatuur en de leeftijd van de coating. De optimale inwerktijd kan het best bepaald worden op een testoppervlak.
- Sterk absorberende ondergronden verkorten de inwerktijd.
- Vermijd direct zonlicht!
- Gezwollen oude coating verwijderen met Lackziehklinge (9504) of een verfkraabber.
- Was de afgebeitste oppervlakken grondig met water om verkleuring van de volgende verflagen te voorkomen.
- Breng het product rijkelijk aan om het volledige rendement te benutten en bedek het oppervlak bovendien met folie.

Opbrengtechniek

	Kwasten
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m ²)	200 - 250

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 500 ml

Kleuren / glansgraden **Standaardproducten:**
Clean Abbeizer-Express (8313000300)

Toevoegingsproducten Lackziehklinge (9504)
Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 2 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie

Het losgekomen lakslib moet worden behandeld als gevaarlijk afval en moet worden afgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.