

## Clean Abbeizer-Spray

8311


Universeel afbijtmiddel voor doe-het-zelf en professioneel gebruik

### PRODUCTBESCHRIJVING

#### Algemeen

Zeer effectieve afbijtspray met gelstructuur, ook geschikt voor verticale oppervlakken. Bijzonder geschikt voor het verwijderen van oude, watergedragen raamcoatings. Verwijdert dankzij de lange open tijd zelfs dikke verflagen in één bewerking en is ook effectief bij veel 2-componentensystemen (vooraf testen). Het product bevat geen gechlorideerde koolwaterstoffen.


#### Toepassingsgebieden



Voor het afbijten van gecoate voorwerpen met een klein oppervlak, zoals houten ramen, voordeuren, meubels, leuningen, kozijnen, beslag, enz.

### VERWERKING

#### Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Het wordt aanbevolen de materiaalcompatibiliteit op testoppervlakken te testen.
- Afdichtmiddelen en andere oplosmiddelgevoelige onderdelen moeten worden afgeplakt.
- Non-ferrometalen kunnen door Clean Abbeizer-Spray (8311) verkleuren.
- Inwerktijd ca. 10 minuten per laag.
- De inwerktijd is afhankelijk van het type, de laagdikte, de verwerkingstemperatuur en de leeftijd van de coating. De optimale inwerktijd kan het best bepaald worden op een testoppervlak.
- Sterk absorberende ondergronden verkorten de inwerktijd.
- Vermijd direct zonlicht!
- Gezwollen oude coating verwijderen met Lackziehklinge (9504) of een verfkrabber.
- Was de afgebeitste oppervlakken grondig met water om verkleuring van de volgende verflagen te voorkomen.
- Breng het product rijkelijk aan om het volledige rendement te benutten en bedek het oppervlak bovendien met folie.

**Opbrengtechniek**

	Spuiten
Opbrenghoeveelheid per laag (ml/m <sup>2</sup> )	300 - 500

Het product is direct klaar voor gebruik.

Breng het product overvloedig aan.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

**AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**

**Formaten van de verpakkingen** 400 ml (De inhoud van de verpakking is voldoende voor ca. 0,8 m<sup>2</sup>)

**Kleuren / glansgraden** **Standaardproducten:**  
Clean Abbeizer-Spray (8311080969)

**Toevoegingsproducten** Lackziehklinge (9504)  
Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

**OVERIGE AANWIJZINGEN****Houdbaarheid / opslag**

Minstens 2 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

**Veiligheidstechnische informatie**

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Het losgekomen lakslib moet worden behandeld als gevaarlijk afval en moet worden afgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) inzien.