

Innolux Primer WB

2703

Apprêt pour parquet durcissant aux rayons UV, à base aqueuse, pour l'industrie

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Fond de laminage à base aqueuse disponible en différentes qualités pour le bois. Il offre une excellente adhérence des systèmes de vernis UV appliqués au rouleau sur le support, même en cas de fortes sollicitations mécaniques.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **ÖNORM A 3800-1 (comportement au feu)**
En combinaison avec un support difficilement inflammable : difficilement inflammable, Q1, Tr 1.
- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Couche d'accroche pour structures de parquet à base de vernis Innolux à appliquer au rouleau pour vernissage en série.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 150 – Directives de travail pour les vernis pour meubles à base aqueuse**.

Technique d'application



	Machine à rouleaux
Outil d'application	Machine à vernir à rouleaux
Quantité d'application par couche (g/m²)	12 - 15

Le produit est prêt à l'emploi.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes

peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Conditions de séchage	Évaporation de l'eau : 60 secondes au séchoir à tuyères (35-40 °C) Les paramètres des installations indiqués doivent servir de référence. Il faut toujours les adapter à l'installation utilisée. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.
Durcissement par UV 	Gélification intermédiaire : vitesse d'avance de 10 à 14 m/min (avec un émetteur), émetteur de rayonnement UV haute performance de 80 à 120 W/cm. Il est possible d'augmenter la vitesse d'avance directement et en proportion du nombre de projecteurs. Le durcissement du vernis s'effectue en même temps que celui de Innolux Spachtel (2710) ou Innolux Walzlack (2796) appliqué ensuite. Éviter les rayons directs du soleil !
Nettoyage des outils   8501	Laver à l'eau immédiatement après usage. Immédiatement après usage avec Wasch-Verdünnung (80077).
SUPPORT	
Type de support	Bois de feuillus et de conifères (bois massif, bois plaqué, bois de particules (recouverts), matériaux à base de fibres de bois).
Qualité du support	Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de graisse, de cire et de poussière de bois.
Préparation du support	Ponçage de calibrage Bois de feuillus : grain 150-180 Bois de conifères : grain 100-150
Prétraitement	Pour le remplissage de joints de bois, les mastics Innolux comme Innolux Spachtel Eiche (2710053041) sont disponibles.
STRUCTURE DE REVÊTEMENT	
Première couche	1 x Innolux Primer WB (2703)
Couche d'apprêt	Innolux Walzgrund dans la qualité souhaitée, p. ex. Innolux Walzgrund (2736).
Ponçage intermédiaire 	Grain 320 – 400 et rouleau Scotch-Brite. Éliminer la poussière de bois. Éviter le ponçage en boucle !
Vernis de finition	Vernis de finition Innolux dans le degré de brillance souhaité, p. ex. Innolux Decklack NV (2767).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement 25 kg

Teintes / Degrés de brillance Innolux Primer WB Farblo (2703000200)
Innolux Primer WB Weiß (2703077441)

Produits complémentaires Innolux Decklack NV (2767)
Innolux Spachtel Eiche (2710053041)
Innolux Walzgrund (2736)
Waschverdünner 8501 (8501)
Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 9 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques

Viscosité à la livraison selon DIN 53211		
Innolux Primer WB		35-45 secondes (mesurette de 4 mm, 20 °C) 40-50 secondes (mesurette de 4 mm, 20 °C)
Innolux Blanc	Primer WB	(mesurette de 6 mm, 20 °C) 70-80 secondes

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.