

Innolux Primer WB

2703

Watergedragen, uv-uithardende parketgrondlak voor industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen walsgrondlak in verschillende productvarianten voor hout; zorgt bij uv-walslaklagen voor een uitstekende hechting met de ondergrond onder zware mechanische belasting.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)**
In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1
- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden

Hechtgrondlak voor parketlaklagen op basis van Innolux walslakken.




VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellaken in acht**.

Opbrengtechniek



	Walsen
Applicator	Rolcoating machine
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	12 - 15

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige

verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogcondities	Verdamping van het water: 60 sekunden jetdroger (35 - 40 °C) De genoemde systeemp parameters zijn richtwaarden die aan het betreffende systeem moeten worden aangepast. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.
UV-uitharding 	Tussentijds geleren: toevoersnelheid 10 - 14 m/min (met één straler) uv-lampen met hoog vermogen 80 - 120 W/cm De toevoersnelheid kan proportioneel worden verhoogd met het aantal stralers. De lak wordt samen met het daaropvolgende Innolux Spachtel (2710) of Innolux Walzlack (2796) uitgehard. Vermijd direct zonlicht!
Gereedschap schoonmaken   8501	Onmiddellijk na gebruik met water. Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).
ONDERGROND	
Soort ondergrond	Loof- en naaldhout (massief hout, fineer, (gecoate) houten spaanplaat, houtvezelmateriaal).
Ondergrondhoedanigheid	De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vet- en wasvrij en vrij van houtstof zijn.
Ondergrondvoorbereiding	Kalibratieschuurgang Loofhout: korrel 150 - 180 Naaldhout: korrel 100 - 150
Voorbehandeling	Voor het vullen van houten voegen is Innolux plamuur zoals Innolux Spachtel Eiche (2710053041) beschikbaar.
COATINGOPBOUW	
Verwerkingsinstructies	1 x Innolux Primer WB (2703)
Grondering	Innolux walsgrondlak in de gewenste kwaliteit, bv. Innolux Walzgrund (2736).
Tussenschuurgang 	Korrel 320 – 400 en Scotch-Brite-wals. Verwijder het schuurstof. Voorkom doorschuren!
Aflaklaag	Innolux aflakken in de gewenste glansgraad, bv. Innolux Decklack NV (2767).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 25 kg

Kleuren / glansgraden Innolux Primer WB Farblos (2703000200)
Innolux Primer WB Weiß (2703077441)

Toevoegingsproducten Innolux Decklack NV (2767)
Innolux Spachtel Eiche (2710053041)
Innolux Walzgrund (2736)
Waschverdünner 8501 (8501)
Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Technische gegevens

Viscositeit bij levering volgens DIN 53211	
Innolux Primer WB	35 - 45 seconden (4-mm-maatbeker, 20 °C) 40 - 50 seconden (4-mm-maatbeker, 20 °C)
Innolux Primer WB Wit	70 - 80 seconden (6-mm-maatbeker, 20 °C)

Veiligheidstechnische informatie



Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.