

## Innolux Schleifgrund Color

2743

Pigmentovaný bílý vysoce kvalitní UV-navalovací základ. **pro průmyslovou aplikaci**

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecné informace

Vysoce reaktivní UV-vytvrzující bílá základní barva, určená pro aplikaci navalování s vinikající plnivostí, velmi dobrou a trvalou elasticitou, s dobrou mechanickou odolností

#### Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)**  
Ve spojení s podkladem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **ÖNORM EN 71-3**  
Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků (bez obsahu těžkých kovů)
- **DIN 53160-1 nebo DIN 53160-2**  
Odolnost proti potu a slinám
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**  
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

#### Oblasti použití




UV vytvrzující navalovací základ pro průmyslové sériové lakování nábytkových dílců a interiérových dveří.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Chránit produkt před světlem a slunečním zářením!
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím naše, **ARL 210 - Pracovní směrnice pro systémy povrchových úprav Innolux**

**Technika nanášení**

|                                              | Navalování                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Aplikační zařízení                           | Navalovací lakovací stroj (SAS) |
| Spotřeba na jednu vrstvu (g/m <sup>2</sup> ) | 10 - 50                         |

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

**UV vytvrzování**

Okamžité **UV vytvrzení** bez předchozího odpařování:

|                              | Parametry vytvrzování |             |
|------------------------------|-----------------------|-------------|
|                              | Meziželatinace        | Vytvrzení   |
| Hg- a Ga-lampa 80 - 120 W/cm | 10 - 14 m/min         | 5 - 7 m/min |

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

**Čištění pracovních nástrojů**

8501

Okamžitě po použití s Waschverdünner (8501).

**PODKLAD****Druh podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřeviny

Dřevotřískové nebo dřevovláknité desky (např. MDF) vhodné pro krycí lakování.

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

**Příprava podkladu****Kalibrační broušení**

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - 180

Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 120 - 150

MDF / HDF: Broušení Zrnitost P 240 – 280

**SYSTÉMOVÁ SKLADBA****Základování**

10 – 50 g/m<sup>2</sup> Innolux Schleifgrund Color (2743)

**Mezibroušení**

Zrnitost P 320 – 400 a Scotch-Brite brusné rouno

Zamezte probroušení!

Odstraňte prach vzniklý broušením.

**Vrchní lakování**

S vhodnou vrchní UV vytvrzující vrstvou ADLER, určenou k aplikaci navazování, jako je např. Innolux Decklack GF (2765)

**POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ****Velikosti balení**

30 kg

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Barevné odstíny</b>                                                                                                   | <b>Standardní odstíny:</b><br>Weiß Light (2743070694)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Související produkty</b>                                                                                              | Innolux Decklack GF (2765)<br>Waschverdünner 8501 (8501)<br>Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.                                                                                                                                        |
| <b>DALŠÍ POKYNY</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Životnost / skladování</b><br>       | Min. 6 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.<br>Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).                                                                                                                |
| <b>Technická data</b>                                                                                                    | Dodávaná viskozita: 50 – 60 sekundy dle DIN 53211<br>(6 mm průtokový pohárek při 20 °C)                                                                                                                                                                              |
| <b>Bezpečnostně technické údaje</b><br> | Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.<br>Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na <a href="http://www.lakyadler.cz">www.lakyadler.cz</a> . |