

Innolux Spachtel

2710

Mastic de laminage UV pour le vernissage industriel du parquet.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités


Mastic de laminage UV pigmenté très réactif à base de résines acryliques insaturées. Bonne polymérisation en profondeur, excellente élasticité et remarquable pouvoir de remplissage.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **ÖNORM A 3800-1 (comportement au feu)**
En combinaison avec un support difficilement inflammable : difficilement inflammable, Q1, Tr 1.
- **ÖNORM C 2354 (plancher en bois)** Classes de sollicitation: A, B et C (les recommandations de construction indiquées dans la fiche technique doivent être respectées)
- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+


Domaines d'utilisation



Pour le revêtement industriel en série d'éléments de parquet finis.
Application en combinaison avec un vernis de finition approprié.

APPLICATION

Indications d'application



- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Protéger le produit du rayonnement lumineux et solaire !
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 210 - Directives de travail pour les systèmes de laques Innolux**.

Technique d'application

	À la spatule
Outil d'application	Machine à enduire au rouleau
Quantité d'application par couche (ml/m²)	10 - 50

Le produit est prêt à l'emploi.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Durcissement par UV

Durcissement par UV immédiat sans évaporation préalable :

	Vitesse d'avance	
	Gélification intermédiaire	Durcissement
Projecteurs Hg et Ga 80-120 W/cm	10-14 m/min	5-7 m/min

Éviter les rayons directs du soleil !

Nettoyage des outils

Immédiatement après usage avec Wasch-Verdünnung (80077).

SUPPORT**Type de support**

Bois de feuillus et de conifères (bois massif)

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support**Ponçage de calibrage**

Bois de feuillus : grain 150-180
Bois de conifères : grain 120-150

STRUCTURE DE REVÊTEMENT**À la spatule**

10 – 50 g/m² Innolux Spachtel (2710)

Ponçage intermédiaire

Grain 320-400 et rouleau Scotch-Brite

Éliminer la poussière de bois.

Couche d'apprêt

appliquer 2 à 3 couches de fond de laminage UV approprié, comme Innolux Walzgrund FLEX Farblo (2737000200)

Pour obtenir une qualité de surface optimale, il est recommandé d'appliquer l'apprêt au moyen de 3 dispositifs à rouleaux pour vernissage en série, avec une gélification intermédiaire après la 1^e et la 2^e application et un durcissement après la 3^e application.

Ponçage intermédiaire

Grain 320 – 400
Éviter le ponçage en boucle !
Éliminer la poussière de bois.

Vernis de finition

Avec un vernis de finition UV par laminage approprié tel que Innolux Floor Decklack (2766)

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

25 kg, 250 kg

Teintes

Teinte(s) standard :
Eiche (2710053041)

Produits complémentaires

Innolux Floor Decklack (2766)
Innolux Walzgrund FLEX (2737)
Waschverdünner 8501 (8501)
Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 9 mois dans son récipient d'origine fermé.
Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques

Viscosité à la livraison : pâteux

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.