

Innolux Spachtel

2710

UV-walsplamuur voor het industrieel lakken van parket.

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Zeer reactieve gepigmenteerde uv-walsplamuur op basis van onverzadigde acrylaatharsen. Goede diepe doorharding, uitstekende elasticiteit en vulvermogen.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)**
In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1



- **ÖNORM C 2354**
Klasse: A, B en C (de in het merkbild vermelde opbouwadviezen moeten in acht worden genomen)



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+


Toepassingsgebieden



Voor het industrieel coaten in serie van geprefabriceerde parketelementen.
Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Bescherm het product tegen licht en zonnestraling!
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 210 - Werkrichtlijnen voor UV-walslakken**.

Opbrengtechniek



	Spatelen
Applicator	Nivelleermachine
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m ²)	10 - 50

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

UV-uitharding



Onmiddellijk **UV-uitharding** zonder voorafgaande verdamping:

	Toevoersnelheid	
	Tussentijds geleren	Uitharden
Hg- en Ga-straler 80 - 120 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken



Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Loof- en naaldhout (massief hout)

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding

Kalibratieschuurgang

Loofhout: korrel 150 - 180
Naaldhout: korrel 120 - 150

COATINGOPBOUW

Vullen

10 – 50 g/m² Innolux Spachtel (2710)

Tussenschuurgang



Korrel 320 - 400 en Scotch-Brite-wals
Verwijder het schuurstof.

Grondering

2-3x met een geschikte uv-walsgrondlak zoals Innolux Walzgrund FLEX Farblo (2737000200)

Voor een optimale oppervlaktekwaliteit is het voordelig om de grondlak aan te brengen met 3 in serie geschakelde walslakaggregaten, waarbij na de 1e en 2e laag tussentijds wordt gelegeerd en na de 3e laag wordt uitgehard.

Tussenschuurgang



Korrel 320 – 400
Voorkom doorschuren!
Verwijder het schuurstof.

Aflaklaag

Met een geschikte uv-walsafak zoals Innolux Floor Decklack (2766)

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING


Formaten van de verpakkingen 25 kg, 250 kg

Kleuren **Standaardkleur(en):**
Eiche (2710053041)

Toevoegingsproducten Innolux Floor Decklack (2766)
Innolux Walzgrund FLEX (2737)
Waschverdünner 8501 (8501)
Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Technische gegevens

Leveringsviscositeit: Pasteus

Veiligheidstechnische informatie



Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.