

Innolux Spachtelgrund Color

2724

Vysoce reaktivní bílý pigmentovaný UV-navalovací základ pro průmyslové zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vysoce reaktivní, bílá UV základní barva, určená pro aplikaci navalováním, s vynikající plnivostí, velmi dobrá a trvalá elasticita, s vysokou mechanickou odolností

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)**
Ve spojení s podkladem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1



- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2**
Stálost barev – Stanovení odolnosti vůči potu a slinám
Odolnost vůči potu a slinám



- **ČSN EN 71-3**
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Bez obsahu těžkých kovů



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití




UV vytvrzující navalovací základ pro průmyslové sériové lakování nábytkových dílců a interiérových dveří.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Chránit produkt před světlem a slunečním zářením!
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím naše, **ARL 210 - Pracovní směrnice pro systémy povrchových úprav Innolux**

Technika nanášení

	Navalování
Aplikační zařízení	Válečkový lakovací stroj s vyhlazovacím válečkem (
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	10 - 50

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

UV vytvrzování

Okamžité **UV vytvrzení** bez předchozího odpařování:

	Vytvrzování	
	Meziželatinace	Vytvrzení
Hg- a Ga-lampa 80 - 120 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití s Waschverdünner (8501).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřeviny Dřevotřískové nebo dřevovláknité desky (např. MDF) vhodné pro krycí lakování.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu**Kalibrační broušení**

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - 180

Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 120 - 150

MDF / HDF: Broušení Zrnitost P 240 – 280

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Základování**

10 – 50 g/m² Innolux Spachtelgrund Color (2724)

Mezibroušení

Zrnitost P 320 – 400 a Scotch-Brite brusné rouno

Zamezte probroušení!

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Následná povrchová úprava

S vhodnou vrchní UV vytvrzující vrstvou ADLER, určenou k aplikaci navalování, jako je např. Innolux Decklack GF (2765) nebo Pullex Aqua-DSL (5338)

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

30 kg

Barevné odstíny	Standardní odstíny: Weiß (2724070693)
Související produkty	Innolux Decklack GF (2765) Innolux Schleifgrund Color (2743) Waschverdünner 8501 (8501) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování 	Min. 6 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).
Technická data	Dodávaná viskozita: 270 – 290 sekundy dle DIN 53211 (6 mm průtokový pohárek při 20 °C)
Bezpečnostně technické údaje 	Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití. Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz .