

Innolux Vita-Öl Multi NV

2792

Huile multicouche UV pour le traitement industriel des surfaces de **meubles et de parquet**.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Huile multicouche réactive aux UV, en partie à base de matières premières renouvelables ; convient pour la couche de fond et la couche de finition ; préserve le caractère naturel et mat du bois. Très bon mouillage des pores, bonne résistance chimique et mécanique.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **ÖNORM A 1605-12 (surfaces de meubles)** Résistance contre les influences chimiques : 1-B



- **DIN 68861 (surfaces de meubles)**
Partie 1 : Comportement sous contrainte chimique : 1 B



- **ÖNORM EN 71-3**
Sécurité des jouets ; migration de certains éléments (absence de métaux lourds)



- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation




Pour le traitement industriel des surfaces d'éléments de parquet finis.

Pour le traitement des surfaces à pores ouverts dans l'ameublement et l'aménagement intérieur, afin de préserver l'aspect naturel de l'essence de bois concernée.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 210 - Directives de travail pour les systèmes de laques Innolux**.

Technique d'application

	Machine à rouleaux
Outil d'application	Machine à vernir à rouleaux
Quantité d'application par couche (g/m²)	GL: 15 - 25; DL: 1 x 5 - 7
Quantité d'application totale (g/m²)	max. 35

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Durcissement par UV

Durcissement par UV immédiat sans évaporation préalable :

	Vitesse d'avance	
	Gélification intermédiaire	Durcissement
Projecteur Hg 80 W/cm	10-14 m/min	5-7 m/min
Projecteur Hg 120 W/cm	12-16 m/min	7-10 m/min

Les valeurs citées doivent servir de référence.

Éviter les rayons directs du soleil !

Nettoyage des outils

8501

Immédiatement après usage avec Wasch-Verdünnung (80077).

SUPPORT**Type de support**

Bois feuillus poreux (bois massif ou bois de placage).

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support**Ponçage de calibrage**

Ponçage du bois avec grain 180 - 240 ou brossage

ÉTAPES DE TRAITEMENT**Traitement de base**

1 x 15 – 25 g/m² Innolux Vita-Oil Multi NV (2792)
Non-tissé abrasif, pad abrasif ou brosse à aplanir
Durcissement avec lampe au mercure 2 x 120 W/cm

Ponçage intermédiaire

Polissage Grain 360 – 500
Éviter le ponçage en boucle !
Éliminer la poussière de bois.

Traitement final

1 x Innolux Vita-Oil Multi NV (2792)
Durcissement avec lampe au mercure 2 x 120 W/cm

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage et entretien

Nettoyer avec Clean-Möbelreiniger (7202). Entretenir avec Legno Pflegeöl (7009).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

25 kg

Teintes / Degrés de brillance

Innolux Vita-Oil Multi NV G07 (2792000107)

Innolux Vita-Oil Multi NV (2792) et numéro de teinte

Les teintes sont miscibles avec les **pâtes colorantes Innolux-Mix 9067**.

Pour garantir une uniformité des teintes, les produits appliqués sur une surface doivent porter le même numéro de lot.

Il est conseillé de faire un essai de couleur sur le support original avec le système d'application choisi, afin d'évaluer la teinte finale.

La teinte finale obtenue dépend généralement de la couleur propre du bois, de la quantité d'application, de la teinte de la teinture et de la teinte du revêtement.

Produits complémentaires

Clean-Möbelreiniger (7202)

Innolux Mix (9067)

Legno Pflegeöl (7009)

Waschverdünner 8501 (8501)

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 9 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques

Viscosité à la livraison : 20 – 25 secondes selon la norme DIN 53211 (6 mm-Godet, 20 °C)

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.