

Innolux Vita-Oil Multi NV

2792

Meerlaagse uv-olie voor de industriële oppervlaktebehandeling van **meubels en parket**.

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Reactieve meerlaagse uv-olie, gedeeltelijk op basis van hernieuwbare grondstoffen; geschikt als grond- en aflak; behoudt het natuurlijke, matte karakter van het hout. Zeer goede poriënbevochtiging, goede chemische en mechanische bestendigheid.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)**
Bestendigheid tegen chemische invloeden: 1-B



- **DIN 68861 (meubeloppervlakken)**
Deel 1: gedrag bij chemische belasting: 1 B



- **ÖNORM EN 71-3**
Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen)



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor de industriële oppervlaktebehandeling van geprefabriceerde parketelementen.

Voor de openporige oppervlaktebehandeling van meubels en interieur, wanneer de natuurlijke look van de betreffende houtsoort behouden moet blijven.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 210 - Werkrichtlijnen voor UV-walslakken**.

Opbrengtechniek

Walsen

Applicator	Walslakkemachine
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m²)	GL: 15 - 25; DL: 1 x 5 - 7
Totale toepassingshoeveelheid (g/m²)	max. 35

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

UV-uitharding



Onmiddellijk **UV-uitharding** zonder voorafgaande verdamping:

	Toevoersnelheid	
	Tussentijds geleren	Uitharden
Hg-straler 80 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min
Hg-straler 120 W/cm	12 - 16 m/min	7 - 10 m/min

De vermelde waarden zijn richtwaarden.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken



Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Poreuze loofhoutsoorten (massief hout of fineer).

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding

Kalibratieschuurgang

Houtschuurgang korrelgrootte 180 - 240 of met de borstel

VERWERKINGSSTAPPEN

Basisbehandeling

1 x 15 – 25 g/m² Innolux Vita-Oil Multi NV (2792)

Schuurvlies, schuurpad of verdeelborstel

Uitharden met Hg-straler 2 x 120 W/cm

Tussenschuurgang



Gladschuurgang Korrel 360 – 500

Voorkom doorschuren!

Verwijder het schuurstof.

Eindbehandeling

1 x Innolux Vita-Oil Multi NV (2792)

Uitharden met Hg-straler 2 x 120 W/cm

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD

Schoonmaken en onderhoud

Reiniging met Clean-Möbelreiniger (7202). Onderhoud met Legno Pflegeöl (7009).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 25 kg

Kleuren / glansgraden

Innolux Vita-Oil Multi NV G07 (2792000107)

Innolux Vita-Oil Multi NV (2792) & kleurnummer

Kleuren kunnen worden gemengd met **Innolux-Mix kleurpasta's 9067**.

Het oppervlak mag uitsluitend met materiaal met hetzelfde chargenummer worden bewerkt om te garanderen dat de kleuren niet afwijken.

Voor de beoordeling van de uiteindelijke kleur is het aan te raden om een proefstuk te maken met de gekozen opbouw van de lagen op de originele ondergrond.

De uiteindelijke kleur is in wezen het resultaat van de natuurlijke kleur van het hout, de opbrengthoeveelheid, de kleur van de beits en de kleur van de coating.

Toevoegingsproducten

Clean-Möbelreiniger (7202)

Innolux Mix (9067)


Legno Pflegeöl (7009)

Waschverdünner 8501 (8501)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Technische gegevens

Viscositeit bij levering: 20 – 25 seconden volgens DIN 53211
(6 mm-maatbeker, 20 °C)

Veiligheidstechnische informatie



Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.