

Innolux Vita-Oil Multi NV

2792

UV viacvrstvový olej na priemyselnú povrchovú úpravu **nábytku a parkiet**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Reaktívny UV viacvrstvový olej, čiastočne na báze obnoviteľných surovín; vhodný ako základná a vrchná vrstva; zachováva prirodzený, matný charakter dreva. Veľmi dobré prenikanie do pórov, dobrá chemická a mechanická odolnosť.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**
Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-B



- **DIN 68861 (nábytkové povrchy)**
časť 1: správanie sa pre chemickej záťaži: 1 B



- **ČSN EN 71-3**
Bezpečnosť hračiek – Časť 3: Migrácia určitých prvkov
Bez obsahu ťažkých kovov



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na priemyselnú povrchovú úpravu hotových parketových dielcov.

Na lakovanie povrchov nábytku s otvorenými pórmí a interiérového zariadenia, ak má byť zachovaný prirodzený vzhľad daného typu dreva.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú smernicu **ARL 210 – Pracovná smernica pre náterové lakové systémy Innolux.**

Technika nanášania

Navaňovanie

Aplikačné zariadenie	Válcová lakovačka
Množstvo na nános (g/m²)	GL: 15 - 25; DL: 1 x 5 - 7
Celkové nanášané množstvo (g/m²)	max. 35

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

UV vytvrdzovanie



Okamžité **UV vytvrdzovanie** bez predchádzajúceho odparovania:

	Posun opracovania	
	Medzifázové tuhnutie	Tvrdnutie
Žiarič Hg 80 W/cm	10 – 14 m/min	5 – 7 m/min
Žiarič Hg 120 W/cm	12 – 16 m/min	7 – 10 m/min

Uvedené doby sú orientačné.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



Ihneď po použití s Waschverdünner (8501).

PODKLAD

Druh podkladu

Pórovité listnaté dreviny (masívne drevo alebo dyha).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Kalibračné brúsenie

Brúsenie zrnitosťou P180 – P240, príp. kartáčovanie

PRACOVNÉ KROKY

Základná vrstva

1 x 15 – 25 g/m² Innolux Vita-Oil Multi NV (2792)
Brusné rúno, brúsny pad alebo kefa na zapracovanie
Vytvrdzovanie s Hg žiaričom 2 x 120 W/cm

Medzibrúsenie



Hladké brúsenie zrnitosťou 360 – 500

Zabrániť prebrúseniu!

Brúsny prach odstrániť.

Vrchná vrstva

1 x Innolux Vita-Oil Multi NV (2792)
Vytvrdzovanie s Hg žiaričom 2 x 120 W/cm

ČISTENIE & OŠETROVANIE


Čistenie a starostlivosť

Čistenie s Clean-Möbelreiniger (7202) a údržba s Legno Pflegeöl (7009).

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia	25 kg
Farebné odtiene/stupne lesku	Innolux Vita-Oil Multi NV G07 (2792000107) Innolux Vita-Oil Multi NV (2792) a číslo farebného odtieňa Farebné odtiene je možné miešať pomocou tónovacích pást Innolux-Mix 9067. Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou. Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy. Konečný farebný odtieň je vo všeobecnosti určený prirodzenou farbou dreva, množstvom náteru, farebným odtieňom lazúry a farebným odtieňom náteru.
Súvisiace produkty	Clean-Möbelreiniger (7202) Innolux Mix (9067) Legno Pflegeöl (7009) Waschverdünner 8501 (8501) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie 	Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).
Technické údaje	Dodávaná viskozita: 20 – 25 sekúnd podľa DIN 53211 (6 mm výtokový pohárik, 20 °C)
Technicko-bezpečnostné údaje 	Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie. Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.