

Innolux Walzgrund Color

2752

Pigmentový UV základný náter nanášaný valčekom **na priemyselné použitie**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Pigmentový UV základný náter nanášaný valčekom s dobrou plniacou a krycou schopnosťou.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)**
V spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1



- **DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2**
Odolnosť voči slinám a potu



- **ÖNORM EN 71-3**
Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých elementov (uvolňovanie ťažkých kovov)



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Základný náter vytvrdzovaný UV žiarením a nanášaný valčekom na priemyselné sériové nátery nábytkových dielov a interiérových dverí.


Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

Oblasť použitia závisí od spracovania a zvoleného systému vrchného laku.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Chrániť produkt pred svetlom a slnečným žiarením!
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 210 – Pracovné normy pre náterové lakové systémy Innolux**.

Technika nanášania



0-5%

	Navaľovanie
Aplikačné zariadenie	Valcový lakovací stroj
Riedenie	Innolux Add Thinner VOC (8038)
Prídavok riedidla v %	0 - 5 %
Viskozita 6 mm pohár (s)	45 - 55
Množstvo na nános (g/m ²)	20 - 50*
Celkové nanášané množstvo (g/m ²)	max. 120

*na nanášací valec

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Podmienky sušenia



Okamžité UV vytvrdzovanie bez predchádzajúceho odparovania:

	Posun opracovania	
	Medzifázové tuhnutie	Tvrdenie
Hg a žiariv Ga 80 – 120 W/cm	10 – 14 m/min	5 – 7 m/min

Čistenie náradia



8501



8505

Ihneď po použití s Waschverdünner (8501) alebo PUR-Spezial-Verdünner (8505).

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a drevného prachu.

Príprava podkladu

Kalibračné brúsenie

Listnaté dreviny: Brúsenie dreva zrnitosťou P150 – P180

Ihličnaté dreviny: Brúsenie dreva Brúsenie P120 - P150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Predzákladovanie

Predbežný náter špachtľou Innolux alebo špeciálnym UV základným náterom nanášaným valčekom, ako napr. Innolux Walzgrund (2734) je možný. Po vytvrdnutí tohto základného náteru by sa malo vykonať medzibrúsenie zrnitosťou 320 – 400.

Základná vrstva

1 x Innolux Walzgrund Color (2752) v požadovanom farebnom odtieni

Na dosiahnutie optimálnej kvality povrchu je výhodné nanášať základný náter pomocou 2 – 3 valčkových lakovacích jednotiek zapojených do série.

Vrchné lakovanie

Innolux Decklack GF G25 (2765000125) alebo Innolux Decklack GF G20 (2765000120)

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

30 kg

Farebné odtiene	Štandardné farebné odtiene Basisweiß, DAL2 (2752053050) Rep., DAL 5 (2752053053) DANA 9016 DAL 4/8 FT 3 23 (2752082587) Walzweiß, DAL 9 FT 7 24 (2752109432)
Súvisiace produkty	Innolux Add Thinner VOC (8038) Innolux Decklack GF G20 (2765000120) Innolux Decklack GF G25 (2765000125) Innolux Walzgrund (2734) PUR-Spezial-Verdünner 8505 (8505) Waschverdünner 8501 (8501) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie  	Min. 6 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).
Technické údaje	Dodávaná viskozita: 45 second – 55 second podľa DIN 53211 (6 mm-výtokový pohárik, 20 °C)
Technicko-bezpečnostné údaje 	Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie. Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk .