

Innolux Walzgrund Color

2752

Pigmentiran UV temeljni premaz za **industrijsko uporabo**, nanos z valjem

OPIS IZDELKA

Splošno

Pigmentiran UV temeljni premaz za nanos z valjem, z dobro polnilno močjo in dobrimi prekrivnimi lastnostmi.

Posebne lastnosti in standardi za preskušanje



- **ÖNORM A 3800-1 (požarna odpornost)**
V povezavi s težko vnetljivo podlago: težko vnetljivo, Q1, Tr 1



- **DIN 53160-1 in DIN 53160-2**
Odpornost proti znoju in slini



- **ÖNORM EN 71-3**
Varnost igrač, migracija določenih elementov (brez težkih kovin)



- **Francoska uredba DEVL1104875A**
Označevanje gradbenih premaznih proizvodov glede emisij hlapnih škodljivih snovi: A+

Področja uporabe



UV sušič temeljni premaz za industrijsko serijsko lakiranje delov pohištva in notranjih vrat.


Primerno za obdelavo težko gorljivih oz. težko vnetljivih konstrukcij.

Za uporabo v kombinaciji z ustreznim premaznim sistemom lakov.

Območje uporabe je odvisno od obdelave izdelka in izbranega premaznega sistema lakov.

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro premešajte.
- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +15 °C.
- Izdelek zaščitite pred svetlobo in sončnimi žarki!
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat.
- Upoštevajte naše **ARL 210 - delovne smernice za sisteme lakov Innolux**.

Način nanosa

0-5%

	Vlaganje z valjanjem
Aplikator	Valjni premazni stroj
Razredčenje	Innolux Add Thinner VOC (8038)
Dodatek razredčila (%)	0 - 5 %
Viskoznost 6 mm skodelica (s)	45 - 55
Količina nanosa na aplikacijo (g/m ²)	20 - 50*
Skupna količina nanosa (g/m ²)	max. 120

*na en nanos z valjem

Oblika, karakteristike površine obdelovanca in način nanosa vplivajo na dejansko porabo. Natančne vrednosti porabe se lahko določijo samo s predhodnim vzorčnim premazom.

Pogoji sušenja

Takojsnje UV sušenje brez izhlapevanja:

	Predhodni nanos	
	Vmesno želiranje	Strjevanje
Hg in Ga-sevalniki 80 - 120 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min

Čiščenje delovnih naprav

8501



8505

Tako po uporabi z Waschverdünner (8501) ali PUR-Spezial-Verdünner (8505).

PODLAGA**Vrsta podlage**

Les listavcev in iglavcev

Lastnosti podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez snovi, ki preprečujejo oprijem, kot so maščobe in vosek, ter brez lesnega prahu.

Priprava podlage**Kalibracijsko brušenje****Les listavcev:** Brušenje lesa Zrnastost 150–180**Les iglavcev:** Brušenje lesa Zrnastost 120-150**STRUKTURA PREMAZA****Predhodni nanos temeljnega premaza**

Površino je mogoče predhodno obdelati tudi s temeljnim premazom Innolux Spachtel oziroma specialnim UV temeljnim premazom, ki se nanaša z valjem, kot je npr. Innolux Walzgrund (2734). Ko se predhodno nanesen temeljni premaz strdi, je treba izvesti vmesno brušenje z zrnastostjo 320 - 400.

Osnovni premaz

1 x Innolux Walzgrund Color (2752) v zelenem barvnem odtenku

Za doseganje optimalne kakovosti površine je temeljni premaz primerno nanašati z 2-3 zaporedno priključenimi lakirnimi agregati z valji.

Zaključni premaz

Innolux Decklack GF G25 (2765000125) ali Innolux Decklack GF G20 (2765000120)

NAVODILA ZA NAROČANJE

Velikosti pakiranja

30 kg

Barvni odtenki


Standardna(-e) barva(-e):
 Basisweiß, DAL2 (2752053050)
 Rep., DAL 5 (2752053053)
 DANA 9016 DAL 4/8 FT 3 23 (2752082587)
 Walzweiß, DAL 9 FT 7 24 (2752109432)

Dodatni izdelki

Innolux Add Thinner VOC (8038)
 Innolux Decklack GF G20 (2765000120)
 Innolux Decklack GF G25 (2765000125)
 Innolux Walzgrund (2734)
 PUR-Spezial-Verdünner 8505 (8505)
 Waschverdünner 8501 (8501)
 Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

DODATNA NAVODILA

Rok trajanja/skladiščenje



Najmanj 6 Mesec(i) v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Tehnični podatki

Viskoznost ob dobavi: 45 – 55 Sekunde v skladu z DIN 53211
 (v 6 mm merilnem lončku, 20 °C)

Varnostni podatki



Izdelek je primeren zgolj za industrijsko uporabo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.