

Legnofix

7080

Gebruiksklare **fixeeroplossing** voor **meubelbeitsen** voor **industrie en handel**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen


Watergedragen, gebruiksklare oplossing voor het fixeren van beitskleurstoffen op het houtoppervlak om later loslaten bij niet-filmvormende coatings (oliën, wassen) te vermijden. Voor de gebeitste oppervlakken wordt een verhoogde watervastheid bereikt. Speciaal voor watergedragen ADLER-standaardbeitsen in de betreffende toepassingsgebieden die voor deze beitsen worden aanbevolen. Ook gebruik met oplosmiddelgedragen ADLER-standaardbeitsen in de betreffende toepassingsgebieden die voor deze beitsen worden aanbevolen, is mogelijk.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor meubels, interieurinrichting, lambriseringen en houten plafonds
Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Legnofix (7080) wordt direct op de gedroogde beits aangebracht. Droogtijd van de beits: ca. 2 uur bij kamertemperatuur.
- Gebruik Legnofix (7080) voor alle onderdelen van één opdracht!
- Legnofix (7080) kan niet met beits worden gemengd.
- Stop product uit het aanbrengapparaat of met houtstof verontreinigd product niet terug in de originele verpakking.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek

	Spuitpistool met beker
Spuitpistool Ø (mm)	1,5
Spuitdruk (bar)	2,0 - 2,5
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	40
Rendement per toepassing (m²/l)	10

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar	ca. 12 h
------------------	----------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Loof- en naaldhout (massief hout)

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding

Kies voor het beitsen een fijnere houtschuurgang om na het in de was zetten of oliën een gladder oppervlak te verkrijgen:

Naaldhout: Korrel 150 - 180

Loofhout: Korrel 180 - 220

COATINGOPBOUW**Aanbrengen van de beits**

De beitslaag moet worden aangepast aan de fijnere houtschuurgang.

De beits moet voor het fixeren ongeveer 2 uur bij kamertemperatuur drogen.

Zorg er bij het gebruik van positieve beitsen voor dat het positieve effect volledig tot uiting is gekomen.

Opbrengen van het product

1 x Legnofix (7080)

Gelijkmatig en met iets extra hoeveelheid aanbrengen in de houtnerfrichting, zodat de oppervlakken lichtjes nat lijken.

Volgende laag

Tussendroging: ca. 12 uur

Het geprepareerde oppervlak kan worden behandeld met een geschikte houtolie (bv. Legno Öl (7006)) of houtwas (bv. Legno Wachs (7008)).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 1 l; 5 l

Kleuren / glansgraden



Legnofix (7080000210)

Voor het begin van de beits- en coatingwerkzaamheden dient altijd een proefbeits en fixering op het originele hout te worden uitgevoerd en moet het proefstuk worden behandeld met het beoogde coatingmateriaal om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen.

Toevoegingsproducten

Legno Öl (7006)

Legno Wachs (7008)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.