

Pullex Terrassen a Gartenöl**4454**

Rozpouštědlový, pigmentovaný olej na vodorovné dřevěné plochy v exteriéru i interiéru pro kutily.

POPIS PRODUKTU**Všeobecné informace**

Vodoodpudivý, vysoce penetrační olej na vodorovné dřevěné plochy v interiéru i exteriéru (otevřené póry). Vhodný na listnaté a jehličnaté dřeviny a chrání je před znečištěním a vlhkostí. Produkt velmi dobře zvýrazňuje dřevinu a snadno se zpracovává. Mikronizované speciální pigmenty zaručují velmi dobrou odolnost proti UV záření a také taktéž velmi dobře stabilizují exotické dřeviny. Produkt je bez obsahu aromatických rozpouštědel. Neobsahuje žádné účinné látky pro chemickou ochranu dřeva nebo filmu.

Oblasti použití

- Rozměrově nestabilní dřevěné prvky v exteriéru, jako balkónové podlahy, pochozí plochy dřevěných lávek a mostů, terasy atd.
- Obzvláště vhodné dřeviny jsou modřín a exotické dřeviny jako Bangkirai, Teak, Massaranduba.
- Zahradní nábytek
- Údržba kompozitních materiálů ze dřeva a polymeru.
- Pro běžně namáhané plochy zahradního nábytku
- Povrchy nábytku a skříněk v interiéru, z důvodu možného zápachu, maximálně 1x tence nanést.

ZPRACOVÁNÍ**Pokyny pro zpracování**

- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro nanášení se pohybují mezi 15 - 30 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- Vždy roztírejte do tenké vrstvy.
- Nábytek: Nanesený produkt nechte krátce působit a poté opatrně odstraňte přebytky ve směru vláken pomocí bavlněného hadříku nebo gázy. Nesmí se vytvořit vrstva!
- Technikou nanášení nelze zamezit výronům pryskyřice.

- *Terasa*: Optimální je nanesení 1 vrstvy ze všech stran ještě před montáží. Následně po uschnutí doporučujeme nátěr řezných stran zatmelit s ADLER Allwetterlack 4502 ff (2 nátěry).
- Na modřínu a dřevinách s vysokým obsahem extraktivních látek mohou zbytky omítek (vysoká alkalita) nebo železný prach (rez) vést k černému zabarvení.
- U silně namáhaných ploch dochází ke vzniku map. Tomu je možné zabránit pravidelnou údržbou (viz ošetřující nátěr).
- **Pozor:** Je potřebné dbát na rovnoměrné broušení jako i rovnoměrný nános oleje!

Způsob nanášení



Způsob nanášení	Natírání (Terasa)	Stírání přebytků (Nábytek)
Vydatnost na vrstvu (m ² /l)	cca 15	cca 30

Setřením přebytků lze dosáhnout obzvlášť dobrých výsledků
Brousíme brusným rounem.

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nánosem.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přetíratelný	po cca 12 hod.
--------------	----------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení optimálního schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Nedostatečná výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí taktéž prodloužit.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



80301

Okamžitě po použití opláchnout s Adlerol-Terpentinölersatz Aromatenfrei 80301.

PODKLAD

Typ podkladu

Jehličnaté a listnaté dřeviny jakož i tepelně modifikované dřeviny (thermowood).

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez obsahu oddělovacích látek, jako je mastnota, vosk, silikon, pryskyřice apod., zbavený dřevního prachu a testován na vhodnost pro povrchovou úpravu.

Dodržujte prosím ÖNORM B 2230 část 1.

Viz také VOB, část C, DIN 18363, odstavec 3; Malířské a lakýrnické práce.

Dodržujte pokyny uvedené v technickém listu BFS č. 18.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 % +/- 2 %
Jehličnaté dřeviny: 15 % +/- 2 %

Příprava podkladu**Terasa:**

Pro optimální životnost doporučujeme přebrousit hladké plochy brusným papírem ve směru vláken zrnitostí P 80, důkladně očistit a odstranit vystouplé extraktivní látky ze dřeva, jako je pryskyřice a smolníky. Ostré hrany je třeba zaoblit.

Nábytek

Broušení zrnitostí P 180 – 240.

Ostré hrany je třeba zaoblit.

Dřeviny bohaté na pryskyřici a exotické dřeviny s obsahem látek zpomalujícími schnutí, očistěte pomocí nitro-ředidla Nitroverdünnung 80001.

Dbejte prosím pokynů v technických listech příslušných produktů.

SKLADBA NANÁŠENÍ**Základní vrstva**

1 x Pullex Terrassen a Gartenöl 4454

Mezischnutí: cca 12 hod.

Mezibroušení

V případě potřeby lehké broušení: Zrnitost P280 - P360

Odstranit prach vzniklý broušením.

Vrchní vrstva

1 x Pullex Terrassen a Gartenöl 4454

OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE**Čištění & údržba****Terasa:**

Životnost je systému závislá na mnoha faktorech: Jsou to obzvláště intenzita působení povětrnostních vlivů, konstrukční ochrana, mechanická zátěž a volba použitého barevného odstínu; pro dlouhou životnost je nutné provádět pravidelnou prohlídku stavu povrchové úpravy.

V případě potřeby očistěte ještě neporušené povrchy od prachu, nečistot a následně naneste 1 x tenký nátěr Pullex Terrace and Garden Oil 4454. Vyhněte se tvorbě vrstvy!

Nábytek

Při vystavení vodě a UV záření nelze trvale zabránit zešedivění.

Čištění vodou nebo vhodným čističem na olejované plochy, nejdříve po 14 dnech. Při znečištění mastnotou použijte čistič Legno-Reiniger 80025. Čištění lze provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku/tvrdého voskového oleje.

Pro **osvěžení a ošetření povrchu** naneste 1x Pullex Terrace a Gartenöl 4454 a odstraňte přebytečné množství.

Renovace

Zvětralé nebo zašedlé dřevo zbrousit do pevného, jednotně barevného vzhledu dřeva. Případně očistíte pomocí Clean-Multi-Refresher 8317.

Další postup jako při nové povrchové úpravě (viz. postup při povrchové úpravě).

Dbejte, prosím, pokynů v technických listech příslušných produktů.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikost balení**

375 ml, 750 ml, 2,5 l


Barevné odstíny/stupeň lesku

Lärche (modřín)	4454052226
Teak	4454052201
Bangkirai	4454066961
Bezbarvý (pro rozjasnění)	4454000230

- Výsledný odstín závisí na vlastní barvě dřeva, použitém odstínu a naneseném množství.
- Pro posouzení výsledného barevného vzhledu doporučujeme provést vzorový nános zvolené barevné kombinace na originálním podkladu.
- Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je třeba na jednu plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.
- Pro zabezpečení odolnosti proti povětrnostním vlivům je třeba použít barevné odstíny, ne bezbarvý.
- Při zesvětlení standardních odstínů pomocí Pullex Terrassen a Gartenöl Bezbarvý zesvětlovač 4454000230 je nutné počítat se zkráceným intervalem pro renovaci (snížená ochrana proti UV záření).

Přídavné produkty

Adlerol-Terpentinölersatz Aromatenfrei 80301
Nitro-Verdünnung Aromatenfrei 80001 (bez zápachu)
Legno-Reiniger 80025
Clean-Multi-Refresher 8317
Allwetterlack 4502

DALŠÍ INFORMACE**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Obsah použitého balení doporučujeme přelit do menší nádoby, aby se zabránilo tvorbě škraloupu.

GISCODE

Ö 60

Bezpečnostně-technické informace

Bližší informace k tématu bezpečnost při transportu, skladování a zacházení a rovněž i pro likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.lakyadler.cz.

U hadrů, které napuštěných produktem Pullex Terrassen- und Gartenöl vedoucímu k rychlé oxidaci hrozí nebezpečí samovznícení! Nechte napuštěné hadry vyschnout rozložené. Je nutné skladování v uzavřených kovových nádobách nebo pod vodou.