

ADLER PUR-Strong

26301 ff

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový priehľadný lak pre **nábytok a interiér** pre priemysel a remeslo.

POPIS PRODUKTU

Popis

Kvalitný priehľadný schodiskový PUR- lak na báze akrylátových živíc. Veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť špeciálne pre veľmi namáhané povrchy v interiéri, vysoká plnivosť, dobré zvýraznenie textúry dreva, vynikajúca odolnosť voči žltnutiu.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- **ÖNORM A 1605-12** (povrchy nábytku)
Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-B1
Správanie sa pri odere: 2-C (≥ 150 U)
Správanie sa pri namáhaní poškrábaním: 4-D ($\geq 1,0$ N)
Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné povrchy)
- **ÖNORM A 3800-1** (správanie sa pri požiari) v spojení s ťažko horľavým podkladom:
ťažko horľavý (predtým B 1 podľa B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+



Oblasti použitia



- Plnivé lakovanie silno namáhaných plôch nábytku a vnútorného vybavenia, schodísk (v závislosti od smerníc jednotlivých krajín), hotelového a školského zariadenia, kuchýň a sanitárnych miestností: Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch.
- Vhodný na lakovanie plôch bielených peroxidom vodíka.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Prosím, rešpektujte naše „**Smernice pre PUR-laky**“.
- Pre lakovanie schodísk odporúčame trojitý nános striekaním, aby sa dosiahla dostatočná hrúbka vrstvy.

Pomer miešania

20% 82029

10 hmot. dielov ADLER PUR-Strong 26301 ff
2 hmot. diely ADLER Pur-Härter 82029 (tužidlo)

ADLER PUR-Strong 26303 ff môže byť použitý výlučne s tužidlom, a to v uvedenom pomere. Nedodržanie tohto pokynu vedie k chybám filmu a priľnavosti.

Doba spracovateľnosti

1 pracovný deň; zmiešaný materiál sa môže na nasledujúci deň ešte spracovávať, ale musí byť zmiešaný v pomere 1:1 s čerstvou zmesou. Zvýšená teplota skraca dobu spracovateľnosti. Ďalšie predlžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

Postup nanášania

10% 80019



10% 80029

| Spôsob nanášania | Airless | Airless s pneumatickým posilovačom (Airmix, Aircoat atď.) | Nádobková pištoľ |
|---|--|---|------------------|
| Tryska (ø mm) | 0,23 - 0,28 | 0,23 - 0,28 | 1,8 |
| Uhol striekania (stupne) | | | |
| Striekací tlak (bar) | 80 - 120 | 80 - 120 | 3 - 4 |
| Tlak rozpraš. vzduchu (bar) | | 1-2 | |
| Riedenie | ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo ADLER PUR-Verdünnung 80029 | | |
| Prídavok riedidla v % | - | - | 10 |
| Viskozita (s) 4 mm pohár, 20 °C | Cca 24 | Cca 24 | cca 18 |
| Množstvo Na nanášanie (g/m ²) | cca 100 - 150 na jednu vrstvu; celkové množstvo na nanášanie max. 500 | | |

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Brúsiteľný a prelakovateľný | po cca 4 hod. |
| Manipulovateľný a stohovateľný | cez noc |

Aby bol stav následného lakovania lepší, odporúčame sušenie cez noc pri izbovej teplote.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.




Čistenie náradia

ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo
ADLER Waschverdünnung 80077

PODKLAD**Druh podkladu**

Masív, dyha na vhodnom podklade.

Prosím, rešpektujte naše „**Smernice pre PUR-laky**“.

| | | |
|---|---|--|
| Vlastnosť podkladu | Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masnôt a drevného prachu. | |
| Príprava podkladu | Listnaté drevy: Brúsenie zrnom 150 - 180 Ihličnaté drevy: Brúsenie zrnom 100 - 150 Pri brúsení použiť prachový filter P3. Brúsny prach – špeciálne z pórov – dôkladne odstrániť. | |
| ÚPRAVA POVRCHU | | |
| Základný náter | 1x ADLER PUR-Strong 26303 ff | |
| Medzibrúsenie | Základovaný povrch prebrúsiť zrnom 240 - 320. Zabrániť prebrúseniu! Brúsny prach odstrániť. Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá príľnavosť. Pri brúsení použiť prachový filter P2. | |
|  | | |
| Vrchné lakovanie | 1-2x ADLER PUR-Strong 26301 ff | |
| ČISTENIE & OŠETROVANIE | | |
| ČISTENIE & OŠETROVANIE | Čistenie pomocou ADLER Clean Möbelreiniger 96490. Ošetrovanie s ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210. Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu. | |
| POKYNY PRE OBJEDNANIE | | |
| Veľkosť balenia | 4 kg, 20 kg | |
| Farebné odtiene/Stupne lesku | G10 Stumpfmatt (hlboký mat) | 26301 |
| | G30 Matt (mat) | 26303 |
| | G50 Halbmatt (polomat) | 26305 |
| | G70 Seidenmatt (hodvábný mat) | 26307 |
| Súvisiace produkty | ADLER PUR-Härter | 82029 |
| | ADLER DD-Verdünnung | 80019 |
| | ADLER PUR-Verdünnung | 80029 |
| | ADLER Clean Möbelreiniger | 96490 |
| | ADLER Clean Möbelpflege Plus | 7222000210 |
| ĎALŠIE POKYNY | | |
| Trvanlivosť/Skladovanie | Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C). | |
|   | | |
| Technické údaje | Viskozita pri dodaní | cca 30 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20 °C) |
| | Vizkozita zmesi | cca 24 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20 °C) |

Technicko-bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Zásadne je potrebné zamedziť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto sa dá zabezpečiť len odborným použitím vhodnej ochrannej dýchacej masky (Kombinovaný filter A2/P2 - EN 141/EN 143).
