

Rustikal-Effektbeize

1011

Vernice pigmentata per ottenere vari effetti di invecchiamento per uso **commerciale** e **industriale**.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Smalto pigmentato a base di benzine per ottenere un effetto invecchiato o anticato sul legno in combinazione con vernici per mobili a base di solventi.

Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Per mobili, arredamenti interni, pannellature e soffitti di legno.

A seconda della vernice per mobili utilizzata, il prodotto è adatto per superfici di mobili e arredamenti d'interno nei campi di utilizzo II - IV secondo ÖNORM A 1610-12.

Applicazione in combinazione con un sistema di finitura adatto.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso. Questo rende il prodotto a bassa viscosità e lavorabile.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Rustikal-Effektbeize (1011) viene patinato tra il fondo e la finitura.
- Si devono evitare quantità di applicazione molto elevate, in quanto la finitura può mostrare una ridotta adesione in questi punti.
- Non svuotare il prodotto dal dispositivo di applicazione o il prodotto contaminato da polvere di legno nel contenitore originale.
- Consultare le nostre **ARL 110 - „Direttive per la colorazione del legno“**.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione



	Pistola a tazza
Ugello Ø (mm)	1,5 - 1,8
Pressione spruzzo (bar)	1,5
Resa per mano (m ² /l)	10

La resa indicata comprende l'overspray.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Ritoccabile	30 minuti
Sovraverniciabile (vernici a base solvente)	30 minuti

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili



7231

Con Adlerol-Terpentinölersatz (7231) subito dopo l'uso.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno di latifoglia e di conifera (legno massiccio, pannelli impiallacciati, pannelli di truciolato (rivestiti)-, pannelli di fibra di legno).

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di grassi, cere e polvere di carteggiatura.

Preparazione del supporto

Tingere il supporto con il colore di base desiderato:

Per i legni di conifera si consiglia l'uso di Arova Ultra (1360) o Arova Alpin (1361), per i legni di latifoglia si consiglia l'uso di Arova Flex (1340) o Arova Classic (1333).

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo

1 - 2 x con carteggiatura intermedia con sistemi di verniciatura per mobili a base di solventi come ad esempio Aduro Legnopur (2513).

Carteggiatura intermedia



Almeno dopo un tempo di essiccazione di circa 1 ora a temperatura ambiente, ma preferibilmente durante la notte. grana 280 / Successivamente ricarteggiare con un vello abrasivo (ad es. Scotch Brite della ditta 3 M)

Per le superfici spazzolate la carteggiatura intermedia viene effettuata con un vello abrasivo.

Evitare di sfondare fino al legno! Spolverare le superfici!

Applicazione del prodotto

1 x Rustikal-Effektbeize (1011)

Il prodotto viene applicato a spruzzo in modo uniforme e non troppo spesso sulle superfici appena carteggiate.

Dopo un tempo di asciugatura di circa 20 minuti a temperatura ambiente, la patina viene rimossa dalle aree in rilievo con carta vetrata (grana 280); se necessario, si può poi rilavorare leggermente con un vello abrasivo. Se si procede in questo modo il prodotto rimane nelle profondità e negli angoli degli elementi profilati e conferisce all'oggetto il carattere antico desiderato.

Verniciatura successiva

La finitura finale viene applicata con le stesse vernici utilizzate per il fondo, con quantità di applicazione normali. L'applicazione non deve essere troppo esigua.

Per una buona adesione intermedia, è importante che la carteggiatura intermedia, la successiva applicazione e il ritocco di Rustikal-Effektbeize

(1011) e la mano di finitura vengano eseguite entro 8 ore. Tempi d'attesa più lunghi riducono l'aggrappaggio.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

41

Tonalità / gradi di brillantezza



Tonalità standard:

Rotbraun 12016 (1011083583)

Dunkelbraun 12014 (1011083584)

Le colorazioni possono essere mescolate tra loro.

Prima di iniziare i lavori di colorazione effettuare sempre una colorazione di prova sul legno originale trattarlo con la vernice prevista per poter valutare la tonalità finale. Per ogni lavoro utilizzare solo colorante con lo stesso numero di produzione.

Prodotti complementari

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)

Aduro Legnopur (2513)

Arova Alpin (1361)

Arova Classic (1333)

Arova Flex (1340)

Arova Ultra (1360)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Minimo 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Al fresco, ma protetto dal gelo.

Indicazioni tecniche di
sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare inspirare gli aerosoli di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.