

Soloplast STQ

1611

Sneldrogende, goed verwerkbare, transparante **NC-combilak** voor meubels voor **doe-het-zelf-zaken** en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Sneldrogende, oplosmiddelgedragen blanke Nitro-lak met chemische post-crosslink voor het lakken van meubels; zeer goede vulkracht, duidelijke poriëntekening en goede accentuering.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)**
Bestendigheid tegen chemische invloeden: 1-B



- **DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2**
Zweet- en speekselbestendigheid



- **ÖNORM EN 71-3**
Bevestigd door extern keuringscertificaat.
Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen).



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+


Toepassingsgebieden



Voor het lakken van normaal belaste oppervlakken in de meubel- en interieurbouw zoals opbergruimtes in woonruimtes, fronten en oppervlakken die constant zichtbaar zijn, belaste oppervlakken van zitmeubelen en oppervlakken die niet altijd zichtbaar zijn (behalve tafelbladen). Toepassingsgebieden III tot IV volgens ÖNORM A 1610-12.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 132 – Werkrichtlijn voor Nitro-lakken** in acht.

Opbrengtechniek

Rollen of schilderen (zachte platte kwast).

	Kwasten	Rollen
Verdunner	Bei Bedarf: Nitro-Verdünner 8017	
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	60 - 100	
Totale toepassingshoeveelheid (g/m ²)	max. 450	

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Schuurbaar en overschilderbaar:	ca. 2 h
---------------------------------	---------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Gereedschap schoonmaken

Direct na gebruik met Nitro-Verdünnung Aromatenfrei (8017).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Loof- en naaldhout (massief hout, fineer, (gecoate) houten spaanplaat, houtvezelmateriaal).

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vet- en wasvrij en vrij van houtstof zijn.

Ondergrondvoorbereiding

Loofhout: Houtschuurgang Korrel 150 - 180

Naaldhout: Houtschuurgang Korrel 100 - 150

Verwijder schuurstof grondig - vooral uit de houtporiën.

COATINGOPBOUW**Grondering**

1 x Soloplast STQ (1611)

Tussenschuurgang

Schuur het gegronde oppervlak op met korrel 240 – 320.

Voorkom doorschuren!

Verwijder het schuurstof.

Het tussentijds schuren moet net vóór het opbrengen van de volgende laklaag plaatsvinden om een goede tussenhechting te garanderen!

Aflaklaag

1 x Soloplast STQ (1611)

De laatste laklaag moet altijd in de nerfrichting worden aangebracht.

Tussen het aanbrengen van de grond- en aflak mag een periode van 48 uur niet worden overschreden (risico op optrekken), aangezien Soloplast STQ (1611) een chemisch product is met post-crosslink.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Schoonmaken en onderhoud

Reiniging met Clean-Möbelreiniger (7202) en onderhoud met Clean-Möbelpflege Plus (7222).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen

750 ml, 5 l

Glansgraden

Soloplast STQ G30 Matt (16723)
Soloplast STQ G50# Halbmatt (16725)
Soloplast STQ G70 Seidenmatt (16727)
Soloplast STQ G100# Glänzend (16730)

Toevoegingsproducten

Clean-Möbelpflege Plus (7222)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Nitro-Verdünner 8017 (8017)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1.5 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Technische gegevens

Viscositeit bij levering: 22 second – 24 second volgens DIN 53211
(4 mm-maatbeker, 20 °C)

Veiligheidstechnische informatie



Volgens § 101 van de VbF-verordening mag de nominale inhoud van individuele containers met brandbare vloeistoffen van gevaarklasse 1 in verkoopruimten met vrije afname door klanten niet hoger zijn dan 1 l, daarom moet de 5 l container in een erkend VbF-magazijn worden opgeslagen (niet in de verkoopruimte).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.