

Vivido Holzlack

4208

Watergedragen **blanke lak voor parket, houten vloeren, meubels en hout binnenshuis** voor doe-het-zelf

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen, kleurloze lak voor parket, houten vloeren en hout binnenshuis. Het product onderscheidt zich door een zeer goede chemische en mechanische bestendigheid, een zeer goede crème- en vetbestendigheid (CFB) en een zeer goede vulkracht.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM EN 71-3**
Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen)



- **DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2**
Zweet- en speekselbestendigheid



- **Het lakken van kinderspeelgoed.**
Het product voldoet aan de voorwaarden voor "artikelen die door kinderen in de mond kunnen worden gestopt" (BGBl. 355: Weichmacherverordnung, 18/09/06)



- **ÖNORM C 2354**
Klasse: A en B (de in het merkblad vermelde opbouwadviezen moeten in acht worden genomen)



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor matig tot sterk belaste houten vloeren en parket, vooral in privé woonruimtes.

Voor het lakken van normaal belaste oppervlakken van meubels en interieur.

Voor het coaten van binnendeuren.

Voor het lakken van wand- en plafondelementen binnen.



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product goed om voor gebruik en tijdens de verwerking.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Voor het opbrengen met een kwast wordt een acrylkwast aanbevolen. Het rollen gebeurt met een kortharige roller.
- Let erop dat de lak gelijkmatig wordt verdeeld.
- Voor planken met tand en groef raden we in principe aan om voor het installeren te schilderen; als dit niet mogelijk is, breng dan slechts een kleine hoeveelheid verf of lak bij tand en groef aan om verkleving te voorkomen.
- Let er bij het coaten van binnendeuren op dat uitsluitend afdichtingsprofielen worden gebruikt, die bestendig zijn tegen acryllak.
- Bedek zorgvuldig de gebieden die niet gecoat moeten worden en plak ze af.
- De kleur en de compatibiliteit evenals de hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testoppervlakken.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek



	Kwasten	Rollen
Applicator	Zacht acrylpenseel	Rol voor kort haar
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	100 - 125	

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik.

Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtig.)



Kan worden geschuurd en overschilderd	ca. 4 uur
Begaanbaar	ca. 8 uur
Eindhardheid	ca. 7 dag(en)

Let op: leg ten minste 8 dagen geen tapijten.

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Voor een perfecte droging moet voor een goede ventilatie van de ruimte worden gezorgd.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van achtergebleven productrestanten adviseren wij Clean Abbeizer-Express (8313).

ONDERGROND

Soort ondergrond	Loof- en naaldhout (massief hout)
Ondergrondhoedanigheid	<p>De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen enz. en vrij van stof zijn en moet worden gecontroleerd op geschiktheid voor coating.</p> <p>Raadpleeg de aanvullende documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖNORM B 2230-1 • ÖNORM B 3430-1 • DIN 18363 • Actuele BFS gegevensbladen
Houtvochtigheid	<p>Loofhout: 12 ± 2%</p> <p>Naaldhout: 15 ± 2%</p>
Ondergrondvoorbereiding	<p>Houten vloer NIEUW: Houtschuurgang Korrel 120 - 150</p> <p>Meubels en interieur NIEUW: Loofhout: met korrel 150 - 180 opschuren en schoonmaken. Naaldhout: met korrel 100 - 150 opschuren en schoonmaken.</p> <p>Houten vloer oude verflagen: Schuren tot op het onbewerkte hout.</p> <p>Meubels en interieur oude verflagen: Opschuren en schoonmaken met korrel 240. Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen.</p>

COATINGOPBOUW

Grondlaag	<p>Houten vloer: Loofhout en lariks: 1 x Vivido Floor-Start (4205) Tussendroging: ca. 2 uur Vivido Floor-Start (4205) niet schuren.</p> <p>Naaldhout: 1 x Vivido Holzlack (4208)</p> <p>Meubels en interieur NIEUW: 1 x Vivido Holzlack (4208)</p> <p>Meubels en interieur oude verflagen: Bij draagkrachtige, intacte oude verflagen is geen grondlaag nodig, maar moet de compatibiliteit van de verflaag worden gecontroleerd.</p>
Tussenlaag	<p>Houten vloer: 1 x Vivido Holzlack (4208)</p> <p>Meubels en interieur: 1 x Vivido Holzlack (4208) (optioneel) Tussendroging: ca. 4 uur(en)</p>

Tussenschuurgang**Houten vloer:**

Voorafgaand aan het aanbrengen van de aflak wordt een lichte tussenschuurgang met korrel 240 uitgevoerd.

Meubels en interieur:

Korrel 240 – 320

Een langere tussendroogtijd (idealerweise een nacht drogen) verbetert de schuurbaarheid.

Doorschuren moet worden vermeden, omdat er anders accentverschillen kunnen ontstaan, die door vergeling bij de veroudering nog worden versterkt.

Verwijder het schuurstof.

Aflaklaag

1 x Vivido Holzlack (4208)

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD**Schoonmaken en onderhoud****Houten vloer:**

Pas na 14 dagen voor het eerst reinigen met water of een milde huishoudelijke reiniger. Voor het schoonmaken kan Clean-Parkettreiniger (7207) aan het reinigingswater worden toegevoegd. Fris de verzegeling afhankelijk van de belasting en indien nodig op met Clean-Parkettpflege (7204).

Meubilair:

Reiniging met Clean-Möbelreiniger (7202) en onderhoud met Clean-Möbelpflege Plus (7222).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Kleuren / glansgraden

Vivido Holzlack Farblos, Matt (4208075527)
Vivido Holzlack Farblos, Halbmatt (4208075528)
Vivido Holzlack Farblos, Glänzend (4208050252)

Toevoegingsproducten

Clean Abbeizer-Express (8313)
Clean-Möbelpflege Plus (7222)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Clean-Parkettpflege (7204)
Clean-Parkettreiniger (7207)
Vivido Floor-Start (4205)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 3 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Technische gegevens

VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Vivido Holzlack (Cat A/e): 130 g/l.
Vivido Holzlack bevat maximaal 80 g/l VOS.

GISCODE

BSW30 oder W3+

**Verklaring van ingrediënten
volgens VdL-RL 01**

Acryl dispersies / Water / Glycoether / Reologische additieven / Interfaciale additieven / Bevochtigingsmiddelen / Pot conserveringsmiddelen

Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Benzotriazoolderivaten (mengsel). Kan allergische reacties veroorzaken

Informatie voor allergiepatiënten is beschikbaar via tel. +43 5242 6922-713.

**Veiligheidstechnische
informatie**

Ook bij de verwerking van producten arm aan schadelijke stoffen moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.

Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2 / P3.

Als er medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.

Spoel bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water.

Het moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking en droging.

Tijdens het werken mag er niet gegeten, gedronken of gerookt worden.

Niet in de riolering, waterwegen of grond terecht laten komen.

Alleen volledig lege containers kunnen worden afgevoerd voor recycling, vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als verfafval op waterbasis, opgedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of huishoudelijk afval.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
